

Клей для обоев Extra Wallpaper Super Economy Pack

Технический информационный листок

500g / Артикул отсутствует.002501000 / EAN 4007955025016
1kg / Артикул отсутствует.002502000 / EAN 4007955025023



Эта обойная паста идеально подходит для древесно-стружечных, виниловых, текстильных и тисненых обоев, а также для всех тяжелых видов обоев. Он обеспечивает высокую начальную адгезию и надежное сцепление, особенно на грубых оштукатуренных поверхностях. Стабильная формула обеспечивает чистое нанесение и надежную фиксацию даже при сложных работах по оклейке обоев.

- Усиленный синтетической смолой
- Высокая наполняющая способность
- Готовность к использованию примерно через 30 минут

Область применения

Специальная паста для приклеивания древесно-стружечных, текстурных, виниловых и тисненых обоев к штукатурке, бетону, эмульсионным краскам, гипсокартону и т.д.

Подготовка

Основание должно быть сухим, гладким, чистым, прочным и не содержать отделяющих веществ (например, пыли или жира). Удалите все остатки обоев, плохо прилипшую краску и дестимпер. Заделайте дыры и неровности с помощью шпатлевки. Предварительно обработайте отшлифованные и меловые основания грунтовкой глубокого проникновения. Сильно впитывающие основания предварительно загрунтуйте или прогрунтуйте глубоко проникающей грунтовкой. Предварительно обработайте грунтовкой грубые штукатурки.

Обработка

Высыпьте все содержимое пакета в холодную воду (см. таблицу), энергично перемешивая, и продолжайте перемешивать в течение короткого времени. Оставьте смесь на 30 минут и снова энергично перемешайте. Нанесите пасту на отрезанные куски обоев, уложите их друг на друга и после достаточного времени выдержки приклейте. Для слабо впитывающих оснований и для повышения влагостойкости размешайте 750 г банку клея для обоев (2 банки по 750 г на 1 кг упаковки специальной пасты экстра) в приготовленной специальной пасте. Соблюдайте указания производителя обоев по обработке. Не обрабатывайте при температуре воздуха и основания ниже +5 °C. Инструменты после использования очищать водой. Соотношение смеси в упаковке 500 г: Предварительная оклейка: Смешать 1:20 = 10 л воды = ок. 70 м² Светлые обои: Смешать 1:16 = 8 л воды = 40-45 м² Грубые обои: Смешать 1:14 = 7 л воды = 35-40 м² Текстурированные, виниловые и тисненые обои, тяжелые обои: Смешать 1:12 = 6 л воды = 30-35 м² Соотношение смеси в упаковке 1 кг: Предварительная оклейка: Смешать 1:20 = 20 л воды = ок. 140 м² светлые обои: 1:16 = 16 литров воды = 80-85 м² древесно-стружечные обои: 1:14 = 14 литров воды = 70-75 м² текстурированные, виниловые и тисненые обои, тяжелые обои: 1:12 = 12 литров воды = 60-65 м²

Хранение

Хранить в сухом и прохладном месте!

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.