«Бетонконтакт» 710

Технический информационный листок

/ Артикул 069404208 / EAN 4016215105009



Специальная грунтовка на водной основе для улучшения адгезии гипсовых, цементных и известковых шпаклевок и штукатурок к гладким, невпитывающим или слабо впитывающим минеральным поверхностям (в частности, к бетону). Особенно подходит для гладкого монолитного бетона или цельных бетонных перекрытий из строительных элементов, а также для заглаженных поверхностей сборных бетонных конструкций и плит из вспененного полистирола. Слегка красноватый оттенок продукта позволяет легко контролировать уже обработанную поверхность.

- высокая стойкость к воздействию щелочей
- с красноватым оттенком
- не содержит растворителей и пластификаторов
- нескользящая поверхность
- для помещений

Область применения

Грунтовка на водной основе для гладких минеральных поверхностей (в частности, бетона).

Подготовка

Основание должно быть прочным, сухим и свободным от рыхлых частиц и разделительных веществ (масло для опалубки, средства для последующей обработки и т. п.). Необходимо исключить воздействие влаги и проникновение влаги из основания. Покрыть поверхности, не подлежащие обработке, так как брызги впоследствии будет трудно удалить.

Обработка

Перед использованием средство «profimur Betonkontakt» необходимо перемешать и наносить валиком, кистью, щеткой или с помощью подходящего распылителя (шнекового насоса). Только при механической обработке, при необходимости, довести до консистенции, подходящей для распыления, путем добавления небольшого количества воды. При ручной обработке наносить перекрестно по мокрому слою. Последующие работы выполнять только после полного высыхания. Время высыхания — не менее 24 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха. При низких температурах и высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Перед нанесением штукатурки степень высыхания следует проверить с помощью пробного мазка.

Потребление

около 250 г/м² на один слой — в зависимости от основания. Точное количество материала следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Не применять при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. При нанесении распылителем не вдыхать аэрозоль. Немедленно промыть инструменты водой после использования.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

получить на нашем веб-сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 01 12. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.