

Шпаклевка «Fill+Finish ready» 950

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.032202208 / EAN 4016215105320

/ Артикул отсутствует.032204208 / EAN 4016215105306



Готовая к применению белая универсальная легкая шпаклевка для внутренних работ. Предназначена для выравнивания штукатурки, бетона, газобетона и кирпичной кладки, а также для полного зашпаклевывания гипсокартонных плит с качеством поверхности Q3-Q4. Также идеально подходит для финишной шпатлевки предварительно зашпатлеванных швов гипсокартонных плит с классом качества поверхности Q2, а также для заделки швов гипсокартонных плит с формами кромок HRAK (Vario) и AK в соответствии с классом качества поверхности Q1 с использованием маскирующих лент для швов.

- готовая к применению универсальная легкая шпатлевка
- легкая и плавная обработка
- оптимальное сцепление с основанием
- Очень хорошие шлифовальные свойства
- не содержит растворителей и пластификаторов
- для классов качества поверхности Q1-Q4 в сухом строительстве (в соответствии с методическим указанием № 2 промышленной группы по гипсовым плитам при Федеральной ассоциации производителей гипса и гипсокартона)
- для помещений
- Соответствует требованиям CE в соответствии со стандартом DIN EN 13963-3A

Область применения

Готовая к применению белая универсальная легкая шпаклевка для внутренних поверхностей.

Подготовка

Подходит для нанесения на все минеральные основания (например, бетон, гипс, известковую и цементную штукатурку, кирпич и т. д.), дисперсионных красках, штукатурках на основе синтетических смол, а также на гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементно-волоконных и аналогичных плитах для сухого строительства в соответствии с EN 13963. Не предназначено для использования в помещениях с повышенной влажностью.

Обработка

Перед использованием шпаклевку profimur Fill + Finish ready необходимо перемешать и наносить с помощью шпателя. Толщина слоя не более 3 мм для классов качества поверхности Q3-Q4, а также при нанесении на всю поверхность.

После высыхания зашпаклеванные поверхности очень легко шлифуются. Если предполагается оклеивание поверхности обоями, перед наклеиванием настенного покрытия необходимо нанести грунтовку profimur Tiefengrund LF.

Нанесение распылителем:

Разрешается использовать только безвоздушные распылители, допущенные производителем оборудования для нанесения шпаклевок, пригодных для распыления.

Статическое давление: 215 бар; рабочее давление: 160 – 180 бар; размер сопла: 029 – 041; длина шланга: макс. 15 м.

Шпатлевка затвердевает при высыхании — время высыхания зависит от толщины слоя, состояния основания и условий окружающей среды. Последующие слои краски и приклеивание следует выполнять только после полного

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

высыхания зашпатлеванной поверхности.

Потребление

около 1,1 кг на м² при толщине слоя 1 мм. Точное расходование следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

При шпаклевании гипсокартонных плит необходимо соблюдать инструкции по применению, предоставленные производителем плит. При шпаклевании в соответствии с требованиями Q1 необходимо уложить шпатлевочную ленту. Не проводить работы при температуре объекта и помещения ниже +5 °C. Инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 04 10. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.