

Шпаклевка на основе извести 904

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.026503208 / EAN 4016215105221



Готовая к применению известковая шпаклевка для минеральных оснований в помещениях. Шпаклевка profimur отличается высокой паропроницаемостью и оказывает регулирующее и выравнивающее воздействие на микроклимат помещения. После полного высыхания зашпатлеванные поверхности очень легко шлифуются.

- готовность к использованию
- для минеральных оснований
- Очень хорошие шлифовальные свойства
- не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов
- очень хорошо пропускает воздух
- для помещений

Область применения

Готовая к применению белая шпаклевка на минеральной основе для стен и потолков в помещениях.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (бетон, ячеистый бетон, кальцийсиликатные плиты, известковые и цементные штукатурки, кирпичная кладка и т. д.). Не подходит для гипсовых оснований (гипсовые штукатурки, гипсовые шпаклевки, гипсокартонные плиты), полов, дисперсионных оснований, стекла, металла, пластика и дерева. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и жира. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания, а также отшлифованные поверхности необходимо предварительно обработать силикатным фиксативом.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешайте известковую шпаклевку «profimur» (по возможности с помощью миксера), нанесите её шпателем или затиркой и разровняйте до уровня поверхности. При нанесении на всю поверхность максимальная толщина слоя составляет 4 мм. После полного высыхания известковую шпаклевку profimur при необходимости можно легко отшлифовать (наждачная бумага зернистостью от 150).

Нанесение распылителем:

Разрешается использовать только безвоздушные распылители, допущенные производителем оборудования для нанесения шпатлевок, пригодных для нанесения распылением. Рабочее давление: 130 бар; размер сопла: 551; длина шланга: не более 15 м.

Шпатлевка затвердевает при высыхании — время высыхания зависит от толщины слоя, состояния основания и условий окружающей среды. Последующие слои краски и склеивание следует выполнять только после полного высыхания зашпатлеванной поверхности.

Потребление

около 1,7 кг на м² при толщине слоя 1 мм. Точный расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Не проводить работы при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C и выше +35 °C. Немедленно после использования промыть инструменты водой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

Передавать на переработку только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 04 10. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.