Шпатель для выравнивания и заполнения 860

Технический информационный листок

/ Артикул 003201208 / EAN 4016215105078
/ Артикул 003207208 / EAN 4016215105108



Гипсовая шпаклевка для выравнивания всей поверхности, заделки трещин, швов и отверстий, а также для шпаклевания гипсокартонных и других плит для сухого строительства. При шпаклевании плит для сухого строительства необходимо обязательно использовать маскирующие ленты для швов. Эта пластичная шпатлевка легко наносится и разглаживается, а также затвердевает даже при нанесении толстым слоем без проседания или образования трещин. Не подходит для применения в зонах прямого воздействия брызг воды, таких как, например, влажные помещения, душевые, бассейны, соляные ванны, коммерческие крупные кухни и т. п., а также для шпатлевания на стекле, пластике, дереве, металле и дисперсионных основаниях.

- для выравнивания всей поверхности потолков и стен
- для заделки трещин и дыр, установки дюбелей и лепки
- для заделки швов в гипсокартонных и других плитах для сухого строительства
- с добавлением метилцеллюлозы для надежной фиксации
- для классов качества поверхности Q1–Q4 в сухом строительстве (в соответствии с методическим указанием № 2 Промышленной группы по гипсовым плитам при Федеральной ассоциации производителей гипса и гипсокартона)
- Время обработки — 60 минут
- для помещений
- Соответствует требованиям CE в соответствии со стандартами DIN EN 13963-3B и DIN EN 13279-1 (гипсовая шпаклевка для плоских поверхностей C7/20/2)

Область применения

Гипсовая шпаклевка, армированная целлюлозой, для отделки стен и потолков в помещениях.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка и т. п.), а также для гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементно-волокнистых и аналогичных плит для сухой отделки. Основание должно быть сухим, прочным и свободным от разделительных веществ (пыли, масла для опалубки и т. п.). Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой profimur Tiefengrund LF. Шлифованные поверхности и срезы гипсокартонных плит также необходимо загрунтовать, чтобы связать пыль и снизить впитываемость.

Обработка

Приготовление:
Всыпать 2 части по объему шпаклевки profimur для выравнивания и заполнения в 1 часть по объему холодной чистой воды (например, 1 кг порошка на 650 мл воды) и перемешать. Через 3 минуты ещё раз кратко перемешайте шпатлевку.

Нанесение:
Нанесите приготовленную шпатлевку в течение 60 минут с помощью шпателя или гладилки и разровняйте до уровня поверхности. В зависимости от толщины слоя, условий окружающей среды и влажности в помещении время высыхания составляет примерно 24 часа — при неблагоприятных условиях время высыхания может соответственно увеличиться.

Практический совет по шлифованию:
После полного высыхания (около 24 часов — в зависимости от условий окружающей среды и влажности

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

строительного объекта) зашпатлеванные поверхности легко поддаются повторной шлифовке. Для достижения оптимальных результатов шлифования рекомендуется использовать дисковую шлифовальную машину (зернистость абразива 120–150) при низких или средних оборотах и небольшом давлении.

Последующие работы:
Чтобы при точечном шпаклевании избежать неравномерного высыхания последующих слоев краски, отремонтированные участки или всю поверхность следует загрунтовать грунтовкой profimur Tiefengrund LF.

Потребление
около 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Хранение
Хранить в недоступном для детей месте, в прохладном и сухом помещении. Вскрытые упаковки следует хранить плотно закрытыми.

Примечания
Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °C. После использования очистить инструменты водой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Код отходов EWC № 17 08 02. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.