Шпатель Fill+Finish 960

Технический информационный листок

/ Артикул 032404208 / EAN 4016215105283
/ Артикул 032407208 / EAN 4016215105290



Идеально подходит для выравнивания всей поверхности, заделки швов в филигранных и сборных перекрытиях, заполнения трещин и отверстий, а также для заделки швов в гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементно-волокнистых и аналогичных плитах для сухого строительства. Шпаклевка profimur Fill+Finish отличается превосходными технологическими свойствами и отличной шлифоваемостью. Шпаклевка пропускает водяной пар и создает оптимальную основу для всех работ по поклейке обоев и окраске. Не подходит для использования в зонах прямого попадания брызг воды, таких как, например, влажные помещения, душевые, бассейны, соляные ванны, коммерческие крупные кухни и т. п., а также для шпатлевания на стекле, пластике, дереве, металле и дисперсионных основаниях.

- на основе гипса
- отличная шлифоваемость
- легкое нанесение без следов
- высокая устойчивость
- армированный волокнами
- для классов качества поверхности Q1–Q4 в сухом строительстве (в соответствии с методическим указанием № 2 Промышленной группы по гипсовым плитам Федеральной ассоциации производителей гипса и гипсокартона e. V.)
- для помещений
- Время обработки — 60 минут
- Соответствует требованиям CE в соответствии со стандартами DIN EN 13963-4B и DIN EN 13279-1 (гипсовая шпаклевка для плоских поверхностей C7/20/2)

Область применения

Белая гипсовая шпаклевка с добавлением синтетической смолы, обладающая превосходными адгезионными свойствами, предназначенная для отделки стен и потолков в помещениях.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как штукатурка, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка и т. п.), а также для гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементно-волокнистых и аналогичных плит для сухой отделки. Основание должно быть сухим, прочным и свободным от разделительных веществ (пыли, смазки для опалубки и т. п.). Очень гладкий бетон, а также сильно впитывающие, песчаные и меловые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой profimur Tiefengrund LF. Шлифованные поверхности и обрезанные края гипсокартонных плит также необходимо загрунтовать, чтобы связать пыль и снизить впитываемость. Непористые, гладкие или плотные основания необходимо предварительно обработать грунтовкой с содержанием кварца (например, profimur Betonkontakt 710).

Обработка

Приготовление:
Всыпать 2 мерные чашки шпаклевки profimur Fill+Finish в 1 мерную чашку холодной чистой воды (например, 1 кг порошка на 600 мл воды) и перемешать. Через 3 минуты еще раз кратко перемешать шпаклевочную смесь.

Нанесение:
Приготовленную шпаклевку необходимо нанести в течение 60 минут. При необходимости можно наносить второй слой «мокрым по мокрому» (сразу после затвердевания первого слоя шпаклевки) без образования комочков или

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

корок. В зависимости от толщины нанесения, условий окружающей среды и влажности строительного объекта время высыхания составляет примерно 24 часа — при неблагоприятных условиях время высыхания может соответственно увеличиться.

Практический совет по шлифованию:
Шлифовать зашпатлёванные поверхности проще всего в течение 4 дней после нанесения. Для достижения оптимальных результатов шлифования рекомендуется использовать тарелочную шлифовальную машину (зернистость 150–180) на низких или средних оборотах и с небольшим давлением.

Последующие работы:
Чтобы при локальном шпатлевании избежать неравномерного высыхания последующих слоев краски, отремонтированные участки или всю поверхность следует загрунтовать грунтовкой profimur Tiefengrund LF.

Потребление
около 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Хранение
Хранить в недоступном для детей месте, в прохладном и сухом месте. Вскрытую тару хранить плотно закрытой.

Примечания
Не применять при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C. После использования очистить инструменты водой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Код отходов EWC № 17 08 02. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.