

Силикатная интерьерная краска

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.021026 / EAN 4016215021026

10l / Артикул отсутствует.021033 / EAN 4016215021033

Эта высококачественная силикатная краска для внутренних работ поражает своей высокой непрозрачностью и исключительной паропроницаемостью. Она не содержит консервантов, поддерживает здоровый микроклимат в помещении и идеально подходит для минеральных оснований. Матовое покрытие обеспечивает ровный, естественный вид поверхности и долговечность, красоту поверхностей стен и потолков.

Область применения

Белая дисперсионная силикатная краска по DIN 18363 для внутренних поверхностей стен и потолков.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие смеси, цементные, гипсовые и известковые штукатурки), гипсокартонных и других гипсоволокнистых плит, минерального флизелина и прочно прилегающих слоев минеральных, силикатных и матовых эмульсионных красок. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо держащиеся слои краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания обработайте силикатным фиксатором. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси **baufan**.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылителем. Грунтовку можно разбавить максимум 10 % силикатного фиксатора, верхний слой наносить неразбавленным после высыхания первого слоя краски. При покрытии больших площадей работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Время высыхания: при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание) около 5 часов; при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: с помощью универсальных колеровочных концентратов (только для типов LW Oxyd) не более 3 %. Указания по безвоздушному распылению: угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 125 мл/м² Определите точное количество расхода, нанеся пробный слой на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Избегайте приема пищи, питья и курения во время использования краски. Надевайте защитные очки (не стеклянные). В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. При распылении использовать комбинированный фильтр A2/P2. GISCODE для материалов покрытия: BSW40 Предельное значение ЛОС в ЕС для данного продукта: (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010) Содержание ЛОС в данном продукте макс.: 1 г/л

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.