

Краска для содержания животных

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.103241 / EAN 4016215103241

Экологичное минеральное покрытие на основе высококальциевой гашеной извести. После высыхания образуется устойчивая к протиранию поверхность, которая отличается высоким показателем белизны и превосходной воздухопроницаемостью.

Область применения

Экологически чистая амбарная краска на основе гидрата белой извести. Антибактериальная, препятствующая образованию плесени, воздухопроницаемая и устойчивая к образованию пятен, обеспечивающая здоровый микроклимат в помещении.

Подготовка

Для всех минеральных оснований, таких как известковые и цементные штукатурки, необработанная древесина и старые прочные покрытия внутри помещений. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал, например, плохо прилипшие слои краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания предварительно обработайте силикатным фиксатором **baufan**. В случае сомнений нанесите пробный слой. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси **baufan**.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылительным оборудованием. Как правило, достаточно одного неразбавленного слоя. При необходимости после высыхания можно нанести второй слой. Сразу после использования очистите инструменты чистой водой. **baufan Stable Paint** можно без проблем повторно покрывать тем же материалом. Перед нанесением других типов покрытий краску **Stable Paint** всегда следует смывать или удалять щеткой. Время высыхания: около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающая подложка); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается. Колеровка: до макс. 4% с универсальными колеровочными концентратами (оксидные типы LW). Указания по безвоздушному распылению: Устойчивую краску необходимо предварительно просеять без давления (размер ячеек 0,5 мм) Фильтр машины: 30 ячеек Угол распыления: 40°-50° Насадка: 0,025-0,027 Давление распыления: 120-180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 150 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы с краской. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. При распылении использовать комбинированный фильтр A2/P2. GISCODE для материалов покрытия: BSW40

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.