Hlinená omietka

Technický informačný list

7kg / Číslo výrobku 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Číslo výrobku 066005008 / EAN 4016215108017



Teplobiela jemná omietka na steny a stropy v interiéri. Určená na jemne štruktúrované nátery na minerálnych podkladoch (ako sú hlinové, sadrové, vápenné a cementové omietky, murivo a betón), pevne priľnavé a savé nátery na báze disperzie a minerálnych farieb, ako aj na sadrokartónové a iné dosky pre suchú výstavbu.Táto omietka má vysokú paropriepustnosť a reguluje vlhkosť, čím prispieva k príjemnému vnútornému prostrediu.

- jemná štruktúra omietky (zrnitost 0,5 mm)
- jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- s vysokou priepustnosťou pre vodnú paru a regulujúci vlhkosť
- s vysokou priepustnosťou pre vodnú paru a regulujúci vlhkosť
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Oblasť použitia

Interiérová farba v odtieni teplej bielej s jemnou omietkovou štruktúrou.

Príprava

Pre minerálne podklady (ako sú hlinové, sadrové, vápenné a cementové omietky, murivo a betón), pevne priľnavé a savé nátery z disperzných a minerálnych farieb, ako aj sadrokartónové a iné dosky pre suchú výstavbu. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady najprv ošetrite prípravkom baufan Silikat-Fixativ. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, štetcom alebo stierkou, pričom vytvorte požadovanú štruktúru. Na svetlých, rovnomerných podkladoch často stačí jedna vrstva. Výsledkom je jemná omietková štruktúra. Ak chcete dosiahnuť výraznejšiu štruktúru, po úplnom vyschnutí prvej vrstvy naneste ďalšiu vrstvu. Aj pri veľmi tmavých alebo nerovnomerných podkladoch by sa mala naniesť druhá vrstva. V tomto prípade je možné základnú vrstvu zriediť maximálne 10 % vody. Krycia vrstva sa nanáša nezriedená po úplnom vyschnutí prvej vrstvy. Pracovné náradie umyte vodou ihneď po použití.

Doba schnutia:
cca 24 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad); za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Ďalšie práce:
Po úplnom vyschnutí sa odporúča záverečná vrstva farby baufan Lehmfarbe.

Tónovanie:
Max. 4 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Qxyd).

Spotreba

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Teplota spracovania:
+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). Pri kontakte s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. Pri kontakte s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Nenechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pre náterové hmoty: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.