

Silikátová vnútorná farba

Technický informačný list

5l / Položka č.021026 / EAN 4016215021026
10l / Položka č.021033 / EAN 4016215021033

Táto vysokokvalitná silikátová interiérová farba zaujme vysokou krycou schopnosťou a extrémnou priepustnosťou pre vodné pary. Neobsahuje konzervačné látky, podporuje zdravý vnútorný klímu a je ideálna na minerálne podklady. Matná povrchová úprava zaručuje rovnomerný, prirodzený vzhľad povrchu a dlhotrvajúci, krásny povrch stien a stropov.

Oblasť použitia

Biela disperzná silikátová farba podľa DIN 18363 na vnútorné povrchy stien a stropov.

Príprava

Na všetky minerálne podklady (ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné sadrové dosky, minerálne rúno a pevne priľnavé vrstvy minerálnych, silikátových a matných emulzných farieb. Podklad musí byť suchý, čistý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Vysoko nasiakavé, brúsiace a kriedové podklady ošetríte silikátovým fixačným prostriedkom. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Základný náter je možné riediť max. 10 % silikátovým fixačným prostriedkom, vrchný náter naneste neriedený po zaschnutí prvej vrstvy farby. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: S max. 3 % univerzálnymi tónovacími koncentrátmi (len typy LW Oxyd). Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 bar.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrnno omietky → od 125 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte nanesením skúšobnej vrstvy na objekt.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vznikáť nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. GISCODE pre náterové látky: BSW40 Limitná hodnota VOC pre tento výrobok v EÚ: (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.