

Priama biela farba

Technický informačný list

250g / Položka č.101988 / EAN 4016215101988

Táto biela emulzná farba pripravená na použitie je ideálna na rýchle opravy v interiéri. Je ideálna na ciele opravy škvŕn, škrabancov a drobných poškodení. Farba sa ľahko nanáša, spoľahlivo kryje a za krátky čas zabezpečí čistý a upravený vzhľad.

Oblasť použitia

Emulzná farba na rýchle odstránenie škvŕn a škrabancov. Dá sa ľahko a čisto nanášať priamo z tuby na stenu alebo strop.

Príprava

Miesta opravy musia byť čisté, suché a zbavené separačných látok (mastnoty, zvyškov mydla, prachu). Uvoľnený materiál odstráňte zoškrabaním.

Spracovanie

Pred použitím skúmvavku dobre pretrepte. Odstráňte skrutkovací uzáver. Ľahkým tlakom na tubu naplňte integrovaný štetec farbou. Farbu rovnomerne naneste na opravovanú oblasť. Ak je potrebná druhá vrstva, postup môžete zopakovať po zaschnutí prvej vrstvy. Po úplnom zaschnutí farby možno natretý povrch používať ako zvyčajne. Po použití štetec dôkladne očistite vodou. Čas schnutia: približne 6-8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); v nepriaznivých podmienkach bude čas schnutia primerane dlhší.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrnno omietky → cca 1m² na tubu

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 36 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte lakované povrchy. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky ihneď opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa farba dostala do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.