Tmel 950 pripravený na nanášanie a finálnu úpravu

Technický informačný list

/ Číslo výrobku 032202208 / EAN 4016215105320
/ Číslo výrobku 032204208 / EAN 4016215105306



Biela univerzálna ľahká stierka pripravená na použitie pre interiéry. Slúži na vyhladenie omietky, betónu, pórobetónu a muriva, ako aj na celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek v triedach povrchovej kvality Q3–Q4. Ideálna aj na finálne stierkovanie predstierkovaných škár sadrokartónových dosiek v kvalite povrchu Q2, ako aj na stierkovanie škár v kvalite Q1 sadrokartónových dosiek s tvarmi hrán HRAK (Vario) a AK s použitím krycích pásov na škáry.

- univerzálna ľahká stierka pripravená na použitie
- ľahká a plynulá aplikácia
- optimálna priľnavosť k podkladu
- Veľmi dobré brúsne vlastnosti
- neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovače
- pre kvalitu povrchov Q1 – Q4 v suchom stavebníctve (podľa technického listu č. 2 priemyselnej skupiny pre sadrokartónové dosky v Spolkovom zväze priemyslu sadrových a sadrokartónových dosiek e. V.)
- pre vnútorné priestory
- V súlade s normou CE podľa DIN EN 13963-3A

Oblasť použitia

Biela univerzálna ľahká stierka pripravená na použitie pre vnútorné povrchy.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (napr. betón, sadra, vápenné a cementové omietky, tehla atď.), na disperzné farby, omietky na báze syntetických živíc, ako aj na sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité a podobné dosky pre suchú výstavbu podľa normy EN 13963. Nie je vhodné na použitie vo vlhkých priestoroch.

Spracovanie

Tmel profimur Fill + Finish ready pred použitím premiešajte a nanášajte hladidlom. Hrúbka vrstvy max. 3 mm pri kvalite povrchu Q3–Q4, ako aj pri nanášaní na celú plochu.

Po zaschnutí sa stierkované plochy dajú veľmi ľahko brúsiť. Ak sa na ploche plánuje tapetovanie, pred nalepením tapety je potrebné naniesť základný náter profimur Tiefengrund LF.

Nanášanie striekaním:
Smú sa používať iba bezvzduchové striekacie zariadenia, ktoré výrobca zariadenia schválil na spracovanie striekateľných tmelov.
Statický tlak: 215 bar; pracovný tlak: 160 – 180 bar; veľkosť trysky: 029 – 041; dĺžka hadice: max. 15 m.

Stierka vytvrdzuje vysychaním – doba schnutia závisí od hrúbky nanesenia, vlastností podkladu a podmienok okolia. Ďalšie nátery a lepenie vykonávajte až po úplnom vyschnutí stieranej plochy.

Spotreba

cca 1,1 kg na m² pri hrúbke vrstvy 1 mm. Presnú spotrebu zistite pomocou skúšobnej aplikácie na danom objekte.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Pri tmelení sadrokartónových dosiek je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu dosiek. Pri tmelení podľa Q1 je nutné vložiť kryciu pásku do škáry. Neaplikujte pri teplote objektu a miestnosti nižšej ako +5 °C. Nástroje ihneď po použití očistite vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 04 10. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.