Vápenná stierka 904

Technický informačný list

/ Číslo výrobku 026503208 / EAN 4016215105221



Vápenná stierka pripravená na použitie pre minerálne podklady v interiéri. Vápenná stierka profimur sa vyznačuje vysokou difúziou vodnej pary a pôsobí tak, že reguluje vlhkosť a vyrovnáva vnútorné prostredie. Po úplnom vyschnutí sa ošetrené plochy dajú veľmi ľahko brúsiť.

- pripravené na použitie
- pre minerálne substráty
- Veľmi dobré brúsne vlastnosti
- neobsahuje konzervačné látky, rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá
- veľmi priedušný
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Biela stierka na minerálnej báze, pripravená na použitie, určená pre steny a stropy v interiéri.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (betón, pórobetón, dosky z kalciumsilikátu, vápenné a cementové omietky, murivo atď.). Nie je vhodný na sadrové podklady (sadrové omietky, sadrové stierky, sadrokartónové dosky), podlahy, disperzné podklady, sklo, kov, plast a drevo. Podklad musí byť suchý, pevný, bez prachu a mastnoty. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady, ako aj brúsené povrchy, je potrebné vopred ošetriť silikátovým fixačným prostriedkom.

Spracovanie

Vápennú stierku profimur pred použitím dôkladne premiešajte (ak je to možné, strojovo; možno pridať až 3 % vody) a naneste ju stierkou alebo hladidlom, pričom povrch vyhladťte do roviny. Pri nanášaní na celú plochu je maximálna hrúbka vrstvy 4 mm. Po úplnom vyschnutí sa vápenná stierka profimur v prípade potreby dá ľahko dobrúsiť (zrnitosť od 150).

Nanášanie striekaním:
Smú sa používať iba airless striekacie zariadenia, ktoré sú výrobcom zariadenia schválené na spracovanie striekateľných tmelov. Pracovný tlak: 130 bar; veľkosť trysky: 551; dĺžka hadice: max. 15 m.

Tmel vytvrdzuje vysychaním – doba schnutia závisí od hrúbky nanesenia, vlastností podkladu a podmienok okolia. Ďalšie nátery a lepenie vykonávajte až po úplnom vyschnutí tmelenej plochy.

Spotreba

cca 1,7 kg na m² pri hrúbke vrstvy 1 mm. Presnú spotrebu zistite pomocou skúšobnej aplikácie na danom objekte.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Neaplikujte pri teplote predmetu a okolia nižšej ako +5 °C a vyššej ako +35 °C. Nástroje ihneď po použití očistite vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy získate na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.