Vyrovnávacia a výplňová špachtľa 860

Technický informačný list

/ Číslo výrobku 003201208 / EAN 4016215105078
/ Číslo výrobku 003207208 / EAN 4016215105108



Sadrová stierka na celoplošné vyhladenie, vyplňovanie trhlín, škár a dier, ako aj na stieranie sadrokartónových a iných dosiek pre suchú výstavbu. Pri stieraní dosiek pre suchú výstavbu je potrebné vždy použiť krycie pásky na škáry. Táto poddajná omietka sa ľahko nanáša a vyhladzuje a vytvrdzuje aj pri väčších hrúbkach vrstiev bez prepadania alebo tvorby trhlín. Nie je vhodná na použitie v priestoroch s priamym vystavením striekajúcej vode, ako sú napr. mokré priestory, sprchy, bazény, soľné kúpele, komerčné veľkokuchyne a podobne, ani na nanášanie na sklo, plast, drevo, kov a disperzné podklady.

- na celoplošné vyhladenie stropov a stien
- na vyplňovanie trhlín a dier, na upevňovanie hmoždiniek a na modelovanie
- na škárovanie sadrokartónových a iných dosiek pre suchú výstavbu
- s metylcelulózou pre spoľahlivé priľnutie
- pre kvality povrchov Q1 – Q4 v suchom stavebníctve (podľa technického listu č. 2 priemyselnej skupiny pre sadrokartónové dosky v rámci Federálneho zväzu priemyslu sadrových a sadrokartónových dosiek e.V.)
- 60 minút doby spracovania
- pre vnútorné priestory
- V súlade s normami CE podľa DIN EN 13963-3B a DIN EN 13279-1 (sadrová stierka na rovné povrchy C7/20/2)

Oblasť použitia

Sadrová omietka vystužená celulózou určená na steny a stropy v interiéri.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (ako sú sadrové, vápenné a cementové omietky, kameň, betón, pórobetón, murivo a podobne), ako aj na sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité a podobné dosky pre suchú výstavbu. Podklad musí byť suchý, pevný a bez separačných prostriedkov (prach, debniarsky olej a podobne). Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady je potrebné vopred ošetriť základným náterom profimur Tiefengrund LF. Aj brúsené plochy a rezané hrany sadrokartónových dosiek je potrebné natrieť základnou farbou, aby sa viazal prach a znížila sa nasiakavosť.

Spracovanie

Príprava:
2 diely stierky na vyhladzovanie a vyplňovanie profimur nasypte do 1 dielu studenej, čistej vody (napr. 1 kg prášku do 650 ml vody) a premiešajte. Po 3 minútach hmotu ešte raz krátko premiešajte.

Aplikácia:
Pripravenú hmotu naneste do 60 minút špachtľou alebo hladiacou stierkou a vyhlaďte ju tak, aby bola v jednej rovine s povrchom. V závislosti od hrúbky nanesenia, podmienok okolia a stavebnej vlhkosti trvá schnutie približne 24 hodín – pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia môže zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť.

Praktická rada k brúseniu:
Po úplnom vyschnutí (cca 24 hodín – v závislosti od podmienok okolia a stavebnej vlhkosti) sa povrchy ošetrené stierkou dajú ľahko dodatočne obrúsiť. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov brúsenia sa odporúča použiť tanierovú brúsku (zrnitost brúsneho materiálu 120 – 150) pri nízkych až stredných otáčkach a s miernym tlakom.

Následné práce:
Aby sa pri lokálnych opravách zabránilo nerovnomernému schnutiu nasledujúcich náterov, je potrebné opravené miesta alebo aj celú plochu natrieť základnou farbou profimur Tiefengrund LF.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Spotreba
cca 1 kg prášku na m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Úložisko
Skladujte mimo dosahu detí, na chladnom a suchom mieste. Otvorené balenia uchovávajte dobre uzavreté.

Poznámky
Neaplikujte pri teplote podkladu a miestnosti nižšej ako +5 °C. Nástroje po použití očistite vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať ako bežný komunálny odpad alebo ako stavebný odpad. Číslo kódu odpadu EWC: 17 08 02. Nechajte, aby sa produkt nedostal do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.