

Zaščitna barva

Tehnični informativni list

750ml / Št.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Št.020326 / EAN 4016215020326

5l / Št.020357 / EAN 4016215020357

10l / Št.020401 / EAN 4016215020401



Visoko prekrivna bela zaščitna barva z vgrajeno dolgoročno zaščito filma, ki zanesljivo ščiti pred okužbo z glivami in plesnimi v notranjih prostorih. Idealna za kuhinje, kopalnice in druge vlažne prostore. Barva navdušuje z visoko prekrivnostjo, površino, odporno na drgnjenje, in enakomernim, matiranim zaključkom. Enostavno se nanaša na mineralne podlage, tapete in lesne obloge ter zagotavlja trajno čiste, higienske in dobro vzdrževane stenske površine.

- z zaščito filma za dolgoročno zaščito barvnega filma pred okužbo s plesnijo
- Idealno za kuhinje, kopalnice in mokre prostore
- Visoka pokrivnost
- odpornost na obrabo
- Razred kontrastnega razmerja 2 z izkoristkom 6 m²/l
- Razred odpornosti na mokro abrazijo 2 v skladu z DIN EN 13300
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Bela posebna barva z visoko prekrivnostjo in zaščito filma pred plesnijo. Za notranje stenske in stropne površine, idealna za kopalnice in kuhinje.

Priprava

Za podlage, kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi, mavčnokartonske plošče in drugi suhi zidovi, trdno oprijemljive emulzijske barve ter lesne plošče, steklena tkanina in druge tapete in stenske obloge, ki jih je mogoče barvati. Stropne plošče iz polistirena in podobne površine. Podlaga mora biti suha, čista, trdna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material, stare tapete in slabo oprijemljive barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljito premažite z baufan Deep Primer LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso. Površine, ki so že napadene s plesnijo, je treba pred nanosom prvega sloja očistiti z baufan odstranjevalcem plesni.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Za optimalno zaščito filma sta potrebna dva nanosa. Kot temeljno barvo lahko barvo razredčite z največ 10 % vode. Ko se prvi sloj posuši, je treba zadnji sloj nanesti nerazredčen. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da preprečite nalaganje. Lahko se obarva z do 5 % polne barve in barve za barvanje ali z največ 0,2 % univerzalnega koncentrata za barvanje. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Opombe za nanašanje z brizganjem brez zraka: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Tlak brizganja: 120 - 180 barov Čas sušenja: približno 6 - 8 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); daljši čas sušenja v neugodnih pogojih.

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 150 ml/m² Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: Ne nižja od +5 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hraniti

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. previdnost! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Za podatke, pomembne za varnost, glejte varnostni list. Aktualni varnostni listi so na voljo na naši spletni strani www.baufan.de ali na info@baufan.de.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.