

FIX2000 premaz z oljno bariero za beton in tla

Tehnični informativni list

5l / Št.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)

5l / Št.013202000 / EAN 4002175123818 (rdečkasto rjava)



Zaščitni premaz, odporen proti kurilnemu olju, s potrdilom o preskusu gradbenega urada za notranje prostore za shranjevanje kurilnega olja in jaške iz betona in cementa. Idealen je tudi kot trpežen premaz za betonske površine in estrihe v kotlovnica in kletih. Je neprosojno bele barve in izolira vodne madeže, saje in nikotin. Površina je gladka in jo je mogoče prebarvati v samo 2 urah. Ni primeren kot premaz za parkirne prostore in za površine, ki so stalno izpostavljene vlagi.

- preskušena kakovost - številka preskusa P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- zelo elastičen
- na osnovi sintetične smole
- v vodi razredčljiv
- na voljo v 2 barvah: sivi in rdeče-rjavi

Področje uporabe

Posebni premaz, odporen na kurilno olje, za beton, estrih, skladišča kurilnega olja in notranje kapnice. Zelo elastičen, na osnovi sintetične smole.

Priprava

Podlaga mora biti suha, trdna in brez ločevalnih sredstev (prah, opažno olje itd.). Odstranite staro barvo in odpadli omet. Razpoke in luknje popravite z zunanjim polnilom baufan.

Obdelava

Pred uporabo temeljito premešajte. Material lahko barvamo, valjamo in brizgamo. Pravilna navodila za premazovanje kapnikov za olje: 1. Za temeljni premaz nanesite premaz fix 2000 za zaščito pred oljem, sive barve, razredčen z vodo v volumenskem razmerju 2:1. 2. Za osnovni premaz nanesite premaz fix 2000, sivo barvo, razredčen z vodo v volumenskem razmerju 2:1. Po 12 urah sušenja kot vmesni sloj nanesite nerazredčen sloj premaza fix 2000 za zaščito pred olji, rdeče-rjave barve. 3. Po nadaljnjih 12 urah sušenja nanesite zadnji sloj sive barve, prav tako nerazredčen. Da bo struktura premaza dobro vidna, je treba vse tri sloje nanesti na stene v medsebojni razdalji približno 1 cm. Za celotno strukturo premaza je potrebnih 550 ml/m² sive barve (150 ml/m² za razredčen temeljni premaz in 400 ml/m² za vrhnji premaz) in 400 ml/m² rdeče-rjave barve, tj. skupaj 950 ml/m². Talni premaz: Na neobdelano podlago kot temeljni premaz nanesite z vodo razredčeni premaz Fix 2000 za zaščito pred olji v razmerju 2 : 1 po prostornini. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 8 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši. Relativna vlažnost ne sme presegati 70 %.

Poraba

za premaze z oljno bariero ► od 300 do 400 ml/m² za talne premaze ► od 150 do 200 ml/m² (za en sloj)

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje (glejte etiketo serije).

Opombe

Temperatura uporabe: +8 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago. Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.