Impregnacija fasade Silifirn L

Tehnični informativni list

1l / Št.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Št.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Št.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Št.014804000 / EAN 4007954148044



Siloksanska impregnacija fasad na osnovi topila za mineralne podlage. Zaradi globokega hidrofobnega učinka zagotavlja zanesljivo zaščito pred dežjem, vlago in umazanijo. Diha, je brezbarven in prozoren - idealen za omet, beton, opeko, klinker in mineralne premaze.

- Preprečuje vpijanje vlage in vode
- brezbarven, prozoren
- Majhen vonj, ker ne vsebuje aromatov
- Visoka prepustnost za vodno paro, dihanje
- Preprečuje poškodbe zaradi zmrzali in strukturne poškodbe
- odganjanje umazanije
- barvanje
- odporen na alkalije

Področje uporabe

SILIFIRN L impregnira mineralne podlage, da postanejo vodoodbojne, ščiti pred vlago, poškodbami zaradi zmrzali in umazanijo ter zmanjšuje stroške ogrevanja.

Priprava

Podlaga mora biti stabilna in brez ločevalnih sredstev (maščobe, olja iz plesni itd.). Pred impregnacijo je treba temeljito opraviti čistilne ukrepe, kot je odstranjevanje zelenih oblog (mahovi, lišaji itd.). Po opravljenih čistilnih ukrepih morajo biti površine pred naslednjim delovnim korakom popolnoma suhe.

Obdelava

SILIFIRN L nanesite od zgoraj navzdol dvakrat mokro na mokro s čopičem ali krtačo. Če je podlaga zelo vpojna, nanesite dodatni sloj, ko se popolnoma posuši. Količino nanosa je treba prilagoditi vpojnosti podlage - po potrebi naredite testno površino.

Poraba

400 - 600 ml/m² pri dvakratnem nanosu - odvisno od podlage. Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ni primerno za površine z ometom. Gradbene napake, kot so razpoke v zidu, manjkajoči stiki itd., je treba pred obdelavo zapreti/opraviti. Dela ne izvajajte na neposredni sončni svetlobi. Površine, ki se ne bodo obdelovale, je treba predhodno zaščititi z ustreznimi ukrepi. Med nanašanjem vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitna očala, rokavice in zaščito dihal). Poglabljanje barve je na splošno mogoče, zato na neopaznem mestu ustvarite testno območje. Ne nanašajte pod temperaturo objekta in temperaturo okolice +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite s PUFAS ali dekotričnim čistilom za čopiče. Hranite zunaj dosega otrok. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske odpadke ali kot odpadke na gradbišču. Tekoče ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka št. EWC 08 01 11. Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, vodna telesa ali tla.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.