

## Kontaktno lepilo

### Tehnični informativni list

2,5kg / Št.007302001 / EAN 4007955073024  
700g / Št.007301001 / EAN 4007955073017



Kontaktno lepilo brez topil za zanesljivo lepljenje plute na talnih površinah ter stiropora®, lesenih letvic, preprog in podobnih materialov. Zanesljivo se prilepi tudi na nevpojne podlage in omogoča čist in trajen nanos v notranjih prostorih.

- Idealno za polaganje preprog na stopnicah
- Zelo nizke emisije v skladu z EC 1 plus
- takojšnja dostopnost
- Primerno za kolesca za stole v skladu z DIN EN 12529
- Primerno za talno gretje
- Styropor® - registrirana blagovna znamka družbe BASF SE

### Področje uporabe

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

### Priprava

Primerne so mineralne podlage, iverne plošče V100, plošče OSB, les, parket, laminat, linolej, kovina in podobne podlage. Podlaga mora biti suha, trdna, čista in ravna. Odstranite vosek, maščobo, umazanijo, prah in druge nečistoče. Podlage, ki so zelo vpojne, se brusijo in kredirajo, temeljite - npr. s Tiefengrund LF ali Putz- und Haftgrund. Grobe in neravne talne površine izravnajte s talno izravnalno maso. Obloge, ki jih je treba lepiti, morajo biti pripravljene, sproščene in izravnane.

### Obdelava

Kontaktno lepilo nanesite na obe strani podlage in lepljenega materiala z valjčkom ali čopičem s kratkimi vlakni, da se ustvari zaprt film. Počakajte, da se kontaktno lepilo razblini, dokler se prozorno ne posuši (približno 30-90 minut, odvisno od prevleke in podlage). Nato oblogo položite v pravilen položaj in jo močno pritisnite, najprej na območju šiva, nato pa po celotni površini. Bistveno je, da je talna obloga položena natančno, saj je po stiku dveh plasti lepila ni več mogoče popraviti. Večje površine obdelujte po delih, saj lahko talne obloge polagate največ 2 uri po tem, ko se lepilo prozorno posuši. Po lepljenih talnih oblogah lahko hodite takoj, po enem dnevu pa so popolnoma nosilne. Površinska obdelava najkasneje po 24 urah.

### Poraba

Približno 250 g/m<sup>2</sup> za obojestranski nanos

### Shranjevanje

Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Hranite zunaj dosega otrok.

### Opombe

Ni primeren za lepljenje PVC. Upoštevati je treba navodila proizvajalca talnih oblog za vgradnjo. Ne uporabljajte pri temperaturi objekta in prostora pod +15 °C ali nad 75 % vlažnosti. Ostanke lepila takoj odstranite z vodo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Osušene ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske odpadke ali gradbene odpadke. Nevtrjene ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka EWC št. 08 04 10.

### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.