



Visokokakovostni okenski kit za trajno zasteklitev in popravila. Enostaven za uporabo in zagotavlja vremensko odporno tesnjenje steklenih stekel v lesenih in kovinskih okvirjih.

- v skladu z DIN 18545
- Dokazana kakovost
- Barva bež

Področje uporabe

Steklarski kit iz naravnih surovin za enojno in popravilo zasteklitve na lesenih oknih z izpostavljeno tesnilno fazeto.

Priprava

Okenski okvir mora biti čist, suh in brez maščob. Vdolbine morajo biti temeljno premazane (z akrilno barvo ali temeljnim premazom iz alkidne smole). Da bi zagotovili optimalen oprijem steklarskega kita, temeljnega premaza ne smete nanesti tako na debelo, da bi zamašil pore lesa.

Obdelava

Po gnetenju stekleni kit trdno vtisnite v vdolbino in površino zgladite z nožem za kitanje. Med sušenjem je treba preprečiti, da bi kondenzacija prodrla v posteljico kitov. Ker kit za strjevanje potrebuje kisik, dvojnih oken ne smete sestavljati takoj po zasteklitvi. Po strjevanju, najkasneje po 4 do 8 tednih, je treba kit premazati z elastično barvo, odporno na vremenske vplive. Prezgodnje barvanje lahko povzroči gubanje. Pri akrilnih barvah je treba vedno opraviti predhodne preskuse. Upoštevati je treba določbe smernic BFS, DIN 18361 in DIN 18545.

Poraba

500 g za približno 50-60 cm

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, bo zdržal vsaj 24 mesecev od datuma izdelave (glejte etiketo).

Opombe

Temperatura obdelave: najmanj + 8 °C za material in krožeči zrak. Hraniti izven dosega otrok. Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.