

Sredstvo za zapolnjevanje lukenj in razpok ULTRA

Tehnični informativni list

750g / Št.101476 / EAN 4016215101476



Idealno za hitro popravilo, zapolnjevanje in lepljenje izvrtin, razpok in majhnih poškodovanih površin. Hitro utrjena posebna izravnalna masa navdušuje z izjemno visoko lepilno močjo in vsestranskim spektrom uporabe v zaprtih prostorih in na prostem. Pripravljena za uporabo po približno 30 minutah zanesljivo oprijemlje mineralne podlage, ploščice in druge nevpojne površine ter zagotavlja dolgotrajne, čiste in profesionalne rezultate popravil.

- Vsestranska izravnalna masa za popravila, polnjenje in lepljenje
- na osnovi posebnega belega cementa
- Izjemno močan oprijem tudi na glaziranih ploščicah
- Debelina plasti 0-10 cm
- Hitro strjevanje po 30 minutah
- za notranjost in zunanost
- Nizka vsebnost kromata v skladu z Uredbo EU 1907/2006, Priloga XVII (47)

Področje uporabe

Hitro vezoče cementno polnilo za vrtime in razpoke v notranjosti in zunanosti, ki se oprime številnih podlag, vključno s ploščicami, tudi kot popravljalna in lepilna masa.

Priprava

Podlaga mora biti suha, trdna, čista ter brez prahu in maščob. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brušijo in kredirajo, predhodno obdelajte z baufan globokim temeljnim premazom LF. Temeljito očistite in razmastite ploščice in druge nevpojne podlage.

Obdelava

Mešanje: 750 g praška potresite v približno 300 ml čiste, hladne vode in močno mešajte, dokler ne nastane homogena masa. Če je za uporabo potrebna večja stabilnost, je treba količino vode zmanjšati na 250 ml. Obdelava: Zmešano izravnalno maso obdelati v 30 minutah. Z maso lahko z lopatico v enem sloju izravnate do 10 cm globoke luknje/obloge. Nadaljnje plasti in lepljenje lahko izvajate šele, ko se material popolnoma posuši. Glede na debelino nanosa, podlago in temperaturo okolice je čas sušenja približno 24 ur. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja ustrezno daljši.

Poraba

na mm debeline nanosa → približno 1,0 kg/m²

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Hranite zunaj dosega otrok. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago. Upoštevajte varnostni list. Ne uporabljajte pod +5 °C za predmet in temperaturo okolice. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Embalažo hranite tesno zaprto v hladnem in suhem prostoru. Prazno embalažo oddajte samo za recikliranje. Ostanke strjenega materiala lahko odvržete med gospodinske odpadke ali kot odpadke na gradbišču. Oznaka odpadka št. EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Nizka vsebnost kromata v skladu z Uredbo EU 1907/2006, Priloga XVII (47). Aktualni varnostni listi so na voljo na naši spletni strani

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.