Zunanje polnilo

Tehnični informativni list

1kg / Številka izdelka 101346 / EAN 4016215101346
5kg / Številka izdelka 101322 / EAN 4016215101322



Na vremenske vplive in vlago odporno cementno polnilo za popravila je zanesljiva rešitev za mineralne podlage v zaprtih prostorih in na prostem. Idealno je za popravilo razpok, lukenj in prelomov ter navdušuje z visokim oprijemom, robustno trdnostjo in dolgotrajno obstojnostjo.

- Bela izravnalna masa, modificirana s sintetično smolo
- za fasade in vlažne prostore
- za polnjenje in glajenje
- Odpornost na vremenske vplive in vlago
- fino glajenje
- Nizka vsebnost kromata v skladu z Uredbo EU 1907/2006, Priloga XVII (47)

Področje uporabe

Za izravnavo neravnih podlag, za zapolnjevanje razpok in lukenj v mineralnih stenah in stropih v notranjih in zunanjih prostorih.

Priprava

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.
Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Obdelava

V čisti posodi za mešanje v bistro vodo med mešanjem počasi posipajte zunanje polnilo baufan, dokler ne dobite zmesi, podobne pasti in brez grudic. Mešalno razmerje za 1,0 kg baufan zunanjega polnila: polnilo, lopata - približno 0,3 do 0,4 l vode. Po mešanju pustite približno 1 minuto zoreti in ponovno premešajte. Pripravljen material ostane uporaben približno 4 ure in ga pozneje ne smete redčiti. Nanesite z lopatico, gladilko itd. v poljubni debelini sloja. Orodje takoj po uporabi očistite s čisto vodo. Nadaljnje barvanje in lepljenje izvajajte šele, ko je izravnana površina popolnoma suha. Upoštevati je treba navodila proizvajalcev barv in lepil za predhodno obdelavo cementnih podlag. Čas sušenja: približno 12 ur na mm debeline plasti v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši. Čas odprtja: približno 4 do 5 ur uporaben

Poraba

na mm debeline plasti → približno 1,5 kg/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti zunaj dosega otrok. Izogibajte se vdihavanju prahu. Nositi zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči. Ne vnašajte v oči, na kožo ali oblačila. V primeru stika z očmi: nekaj minut previdno izpirati z vodo. Če je mogoče, odstranite kontaktne leče. V primeru stika s kožo: umijte z

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

veliko mila in vode. Če je potreben zdravniški nasvet, pripravite embalažo ali etiketo. Ne dovolite, da bi se raztopina zanesla v kanalizacijo, vodne poti ali tla. Prazno embalažo oddajte samo za recikliranje. vsebuje: portlandski cement GISCODE ZP1 - nizka vsebnost kromata v skladu s TRGS 613

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.