



Ta apnena barva, pripravljena za takojšnjo uporabo na osnovi belega hidrata apna, je idealna za bivalne in gospodarske prostore v notranjih prostorih. Ima visoko prepustnost za vodno paro, prispeva k uravnoveženemu notranjemu podnebnju in navdušuje z naravno mat površino. Formulacija, odporna proti pranju, zagotavlja trajne premaze na mineralnih podlagah in omogoča naravno, zdravju prijazno oblikovanje sten.

- mineralni premaz na osnovi hidratiranega belega apna
- Visoka prepustnost za vodno paro
- Visoka stopnja beline
- Naravne lastnosti proti plesni
- Brez konzervansov, topil in mehčal
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Bela apnena barva za dnevne prostore, spalnice, kuhinjo in kopalnico: uravnava vlago, omogoča difuzijo in je idealna za zdravo notranje bivalno klimo.

Priprava

Primerno za mineralne podlage (kot so apneni in cementni ometi ter podobno) ter za pobarvane površine. Podlaga mora biti trdna, suha, nosilna, odporna proti alkalijam ter brez prahu in maščobe. Močno vpojne, peščene in kredaste podlage ter brušene površine je treba najprej premazati s silikatnim fiksativom.

Obdelava

Barvo na osnovi apna »profimur« pred uporabo dobro premešajte in nanesite s čopičem, krtačo, valjčkom ali primernim razpršilnikom. Pri enojnem nanosu jo uporabite nerazredčeno. Pri dvojnem nanosu lahko prednanos razredčite z največ 5 % vode. Čas sušenja najmanj 8 ur (odvisno od okoljskih pogojev).

Priporočilo za brizganje z airless napravo:

Pred nanosom z brizgalno napravo razredčite z do 10 % vode in presejte brez tlaka (širina sitka 0,5 mm).

Šoba: 519 – 527; tlak brizganja: 120 – 170 bar

Poraba

približno 150 ml/m² na sloj – odvisno od podlage in načina nanašanja. Natančno porabo je treba ugotoviti s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Površine, ki jih ne smete premazati (kot so steklo, les in podobno), zaščitite pred brizganjem in razpršeno meglico. Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC 08 01 12. Ne dopustite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.