

Glajenje in polnjenje s kitom 860

Tehnični informativni list

/ Št.003201208 / EAN 4016215105078

/ Št.003207208 / EAN 4016215105108



Mavčna maska za glajenje celotne površine, zapolnjevanje razpok, fug in lukenj ter za kitanje mavčnih kartonskih in drugih suhomontažnih plošč. Pri kitanju suhomontažnih plošč je treba vedno uporabiti trakove za prekrivanje fug. Gibka maska se enostavno nanaša in gladi ter se strdi tudi v debelejših slojih, ne da bi se pogreznila ali razpokala. Ni primerna za uporabo v prostorih, izpostavljenih neposrednemu brizganju vode, kot so npr. mokri prostori, tuši, plavalni bazeni, solne kopeli, komercialne velike kuhinje in podobno, ter za kitanje na steklu, plastiki, lesu, kovini in disperzijskih podlagah.

- za celopovršinsko glajenje stropov in sten
- za zapolnjevanje razpok in lukenj, za vstavljanje sornikov in za oblikovanje
- za fugiranje mavčnih kartonskih in drugih suhomontažnih plošč
- z metilcelulozo za zanesljivo oprijemanje
- za kakovost površin Q1-Q4 v suhom gradbeništvu (v skladu z navodili št. 2 industrijske skupine za mavčne plošče v Zveznem združenju industrije mavca in mavčnih gradbenih plošč e.V.)
- 60 minut časa za obdelavo
- za zaprte prostore
- V skladu s standardoma CE, DIN EN 13963-3B in DIN EN 13279-1 (mavčni izravnalni premaz C7/20/2)

Področje uporabe

Mavčna kitna masa, ojačena s celulozo, za notranje stene in strop.

Priprava

Primeren za vse mineralne podlage (kot so mavčni, apneni in cementni ometi, kamen, beton, porozni beton, zidovje in podobno) ter za mavčne kartonske plošče, mavčno-vlaknene plošče, cementno-vlaknene plošče in podobne plošče za suho gradnjo. Podlaga mora biti suha, nosilna in brez ločilnih sredstev (prah, olje za opaž in podobno). Močno vpijajoče, peskaste in kredaste podlage predhodno obdelajte s profimur Tiefengrund LF. Tudi brušene površine in rezane robove mavčnih plošč je treba grundirati, da se veže prah in zmanjša vpojnost.

Obdelava

Priprava:

2 merici profimur izravnalne in zapolnilne mase vsipajte v 1 merico hladne, čiste vode (npr. 1 kg prahu v 650 ml vode) in premešajte. Po 3 minutah maso še enkrat na hitro premešajte.

Nanos:

Pripravljeno maso v 60 minutah nanosite z lopatico ali gladilno žlico in jo poravnajte z površino. Odvisno od debeline nanosa, okoljskih pogojev in vlage v objektu traja sušenje približno 24 ur – v neugodnih pogojih se lahko čas sušenja ustrezno podaljša.

Praktični nasvet za brušenje:

Po popolnem sušenju (približno 24 ur – odvisno od okoljskih pogojev in vlage v gradbišču) se zglajene površine lahko enostavno dodatno zbrusijo. Za optimalne rezultate brušenja priporočamo uporabo krožnega brusilnika (zrnatost brusnega materiala 120–150) pri nizkih do srednjih vrtljajih in z rahlim pritiskom.

Nadaljnja dela:

Da bi pri lokalnem kitanju preprečili neenakomerno sušenje naslednjih slojev barve, je treba popravljena mesta ali celotno

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

površino premazati s temeljnim premazom profimur Tiefengrund LF.

Poraba

približno 1 kg prahu na m² pri debelini nanosa 1 mm.

Shranjevanje

Hranite na mestu, ki je varno za otroke, na hladnem in suhem. Odprto embalažo dobro zaprite.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi podlage in prostora pod +5 °C. Orodje po uporabi očistite z vodo.

Podatke v zvezi z varnostjo najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko pridobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na naslovu info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zsušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Številka EWC-odpadkov: 17 08 02. Ne sme priti v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.