Roll-on 903

Tehnični informativni list

/ Številka izdelka 032905208 / EAN 4016215105054



Lahka kitna masa za notranjo uporabo, pripravljena za takojšnjo uporabo, za popravljanje in glajenje sten in stropov. Idealna za prekrivanje slojev disperzijskih barv, steklenih mrežic, umetnih smolnih ometov, mineralnih podlag ter mavčnih plošč in drugih plošč za suho gradnjo. Gibka kitna masa se zelo enostavno nanaša, gladi in razmaže ter se po popolnem sušenju odlično bruši.

- enostavno se zgladi in se lahko raztegne do ničle
- Zelo dobre lastnosti brušenja
- brez topil in mehčalcev
- za kakovost površin Q3–Q4 v suhom gradbeništvu (v skladu z navodili št. 2 industrijske skupine za mavčne plošče v Zveznem združenju industrije mavca in mavčnih gradbenih plošč e. V.)
- za zaprte prostore
- V skladu s standardom CE po DIN EN 13963-2A

Področje uporabe

Pripravljena za uporabo, brez topil, lahka kitna masa iz sintetične smole za popravljanje in glajenje sten in stropov v notranjih prostorih.

Priprava

Primerno za nevpojne disperzijske podlage, mineralne površine (kot so mavčni, apneni in cementni ometi, kamen, beton, porozni beton, zidovje in podobno) ter za mavčne kartonske, mavčno-vlaknene, cementno-vlaknene in druge plošče za suho gradnjo. Podlaga mora biti suha, nosilna in brez ločilnih sredstev (prah, maščoba in podobno). Močno vpojne, peščene in kredaste podlage je treba najprej premazati s temeljnim premazom profimur LF. Globlje luknje in izpadke najprej zapolnite z mavčno maso profimur. Pri kitanju mavčnih kartonskih in drugih suhomontažnih plošč opravite osnovno kitanje s kitom profimur Super-Haftspachtel 945 ali kitom profimur Fill+Finish Spachtel 960.

Obdelava

Masko nanesite z barvnim valjčkom (srednje dolgimi vlakni), primernim razpršilnikom ali zidarsko lopatico ter jo zgladite. Debelina nanosa največ 3 mm.

Nanos s brizgalnikom:
Uporabljajte izključno brizgalnike brez zraka (airless), ki jih je proizvajalec opreme odobril za nanos brizgalnih kitov (npr. Graco Mark V, Wagner PS 3.39 ali podobni).
Statični tlak: 215 bar; delovni tlak: 160–180 bar; velikost šobe: 029–041; dolžina cevi: največ 15 m.

Masa za izravnavanje se strdi z sušenjem – čas sušenja je odvisen od debeline nanosa, lastnosti podlage in okoljskih pogojev. Nadaljnje nanositve barve in lepljenje izvedite šele po popolnem sušenju izravnane površine.

Poraba

približno 1,4 kg na m² pri debelini nanosa 1 mm. Natančno porabo je treba ugotoviti s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Podatke v zvezi z varnostjo najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.profimur.de ali na naslovu info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Neutrdene ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC 08 04 10. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vode ali v tla.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.