

Super-lepljiva masa za izravnavanje 945

Tehnični informativni list

/ Št.003904208 / EAN 4016215105016

/ Št.003908208 / EAN 4016215105030



Idealno za izravnavanje celotne površine, zapiranje fug v filigranskih in prefabriciranih stropih, zapolnjevanje razpok in lukenj ter fugiranje mavčnih plošč, mavčno-vlaknenih plošč, cementno-vlaknenih plošč in podobnih plošč za suho gradnjo. Plošče za suho gradnjo, ki so nameščene brez napetosti, se lahko kitajo brez armirnih trakov. Upoštevajte navodila proizvajalca plošč za obdelavo. Kit profimur Super-Haftspachtel ima zelo dobro oprijemljivost na podlagi, polnilno moč in stabilnost. Omogoča difuzijo vodne pare in tvori optimalno podlago za nadaljnje tapetiranje in barvanje. Zaradi svoje prožne konsistence je profimur Super-Haftspachtel odličen za izdelavo gladkih ali strukturiranih površin. Ni primeren za uporabo v prostorih, ki so neposredno izpostavljeni brizganju vode, kot so npr. vlažni prostori, tuši, plavalni bazeni, solne kopeli, komercialne velike kuhinje in podobno, ter za kitanje na steklu, plastiki, lesu, kovini in disperzijskih podlagah.

- Špachtla za slikarska dela in suho gradnjo
- idealen za gladjenje celotne površine ter za fugiranje brez napetosti vgrajenih mavčnih plošč in mavčno-vlaknenih plošč, tudi brez ojačitvenih trakov
- za vse sisteme iz mavčnih plošč v skladu s standardom EN 13963
- obogaten s sintetično smolo in ojačan z vlakni
- raztegljiv do nič za površine brez robov
- za kakovost površin Q1-Q4 v suhom gradbeništvu (v skladu z navodili št. 2 industrijske skupine za mavčne plošče v Zveznem združenju industrije mavca in mavčnih gradbenih plošč e.V.)
- za zaprte prostore
- 45 minut časa za obdelavo
- V skladu s standardoma CE v skladu z DIN EN 13963-4B in DIN EN 13279-1 (mavčni kit za ravnanje površin C7/20/2)

Področje uporabe

Mavčna maska, ojačena s sintetičnim smolom, z odličnimi adhezivnimi lastnostmi za notranje stene in stropove.

Priprava

Primeren za vse mineralne podlage (kot so mavčni, apneni in cementni omet, kamen, beton, porozni beton, zidovje in podobno) ter za mavčne kartonske plošče, mavčno-vlaknene plošče, cementno-vlaknene plošče in podobne plošče za suho gradnjo. Podlaga mora biti suha, nosilna in brez ločilnih sredstev (prah, olje za opaž in podobno). Zelo gladek beton ter močno vpijajoče, peskaste in kredaste podlage je treba predhodno obdelati s profimur Tiefengrund LF. Tudi brušene površine in rezane robove mavčnih plošč je treba grundirati, da se veže prah in zmanjša vpojnost.

Obdelava

Priprava:

2 merici profimur Super-Haftspachtel vmešajte v 1 merico hladne, čiste vode (npr. 1 kg prahu v 600 ml vode) in premešajte. Po 3 minutah maso še enkrat na hitro premešajte.

Nanos:

Pripravljeno maso v 45 minutah nanesite z lopatico ali gladilko in jo poravnajte tako, da je površina ravna. profimur Super-Haftspachtel je mogoče nanesti tudi v debelejših slojih v enem delovnem koraku in se enakomerno strdi brez pogrezanja ali nastajanja razpok. Odvisno od debeline nanosa, okoljskih pogojev in vlage v gradbišču traja sušenje približno 24 ur - v neugodnih pogojih se lahko čas sušenja ustrezno podaljša.

Praktični nasvet za brušenje:

Status: 26.10.2026

Stran 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Najlažje se brušijo površine, ki so bile obdelane z maso, v roku 4 dni po obdelavi. Za optimalne rezultate brušenja priporočamo uporabo krožnega brusilnika (zrnavost brusilnega materiala 120) pri nizkih do srednjih vrtljajih in z rahlim pritiskom.

Nadaljnja dela:

Da bi pri popraviljanju madežev preprečili neenakomerno sušenje naslednjih slojev barve, je treba popravljena mesta ali celotno površino premazati s temeljnim premazom profimur Tiefengrund LF.

Poraba

približno 1 kg prahu na m² pri debelini nanosa 1 mm.

Shranjevanje

Hranite na mestu, ki je varno za otroke, na hladnem in suhem. Odprto embalažo shranjujte dobro zaprto.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Orodje po uporabi očistite z vodo.

Podatke v zvezi z varnostjo najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na naslovu info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Številka EWC-odpadkov: 17 08 02. Ne sme priti v kanalizacijo, vode ali v tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.