Ilovita barva

Tehnični informativni list

5l / Št.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Št.066603008 / EAN 4016215108055



Toplo bela barva z matirano površino za stene in strope v notranjih prostorih. Za zelo dihalne premaze na mineralnih podlagah, stenskih oblogah, ki jih je mogoče prebarvati, mavčnih ploščah in drugih ploščah za suho gradnjo. Prav tako je idealna za obnovo obstoječih starih premazov z vpojnimi disperzijskimi ali mineralnimi barvami. Barva ima visoko prepustnost za vodno paro in uravnava vlago, s čimer prispeva k prijetnemu bivalnemu vzdušju.

- notranja barva z dobrim prekrivanjem, toplo bele barve
- mat površinska obdelava
- z visoko prepustnostjo za vodno paro in zmožnostjo uravnavanja vlage
- dihljiv
- Kontrastno razmerje: razred H_{10}-2 pri porabi 7 m^2/l
- Odpornost proti obrabi pri vlažnih razmerah: razred R 4 v skladu z DIN EN 13300
- Brez topil in mehčal

Področje uporabe

Toplo bela barva za notranje stene in strope.

Priprava

Za mineralne podlage (kot so glinasti, mavčni, apneni in cementni ometi, zidovje in beton), vlaknate tapete in stenske obloge, ki jih je mogoče prebarvati, mineralno podlago za barvanje, trdno prilepljene in vpojne disperzijske in mineralne barve ter mavčne plošče in druge plošče za suho gradnjo. Podlaga mora biti suha, čista, nosilna ter brez prahu in maščobe. Z podlage odstranite ohlapno gradivo, stare tapete in slabo prilepljene barvne plasti. Močno vpojne, peskaste in kredaste podlage predhodno obdelajte s sredstvom baufan Silikat-Fixativ. Razpoke, luknje in neravnine izravnajte z ustrezno kitno maso baufan.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem, širokim čopičem ali primernim razpršilnikom. Osnovni premaz lahko razredčite z največ 10 % vode. Ko se prvi sloj barve popolnoma posuši, nanesite končni premaz nerazredčen. Pri barvanju večjih površin delajte po načelu »mokro na mokro«, da se izognete nastanku prehodov. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:
približno 6–12 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % rel. vlage, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša.

Barvno prilagajanje:
Z največ 4 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Qxyd).

Navodila za nanos z airless brizgalnikom:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,023 – 0,027
Tlak brizganja: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Poraba
Gladke površine/fino zrnati omet → pribl. 150 ml/m²
Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje
Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe
Temperatura obdelave:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Hranite izven dosega otrok. Pokrijte površine, ki jih ne nameravate premazati. Pri brizganju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Zaradi visoke vrednosti pH se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne steklena). Ob stiku s kožo sperite z obilo vode. Ob stiku z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za dobro prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 0,5 g/l.

Odstranjevanje:
V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov št. 08 01 12.

GISCODE za premaze: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.