

## Svila Gloss Latex

### Tehnični informativni list

2,5l / Št.021736 / EAN 4016215021736

5l / Št.021743 / EAN 4016215021743

10l / Št.021750 / EAN 4016215021750



Ta visokokakovostna lateksna barva daje površinam eleganten, svilnato sijoč videz in navdušuje z visoko pokrivnostjo. Je izjemno trpežna, odporna proti drgnjenju in enostavna za čiščenje - idealna za površine z velikim prometom. Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo ter zagotavlja dolgotrajne, dobro vzdrževane površine profesionalnega videza.

- za zelo trpežne premaze
- Svilnato sijajna površinska obdelava
- Razred kontrastnega razmerja 2 z izkoristkom 6,5 m<sup>2</sup>/l
- Razred odpornosti na mokro drgnjenje 1 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja: srednji sijaj
- Brez topil, mehčal in snovi, ki povzročajo meglenje
- za razprševanje brez zraka
- Visoka pokrivnost

### Področje uporabe

Emulzijska barva za notranje in zunanje stenske in stropne površine. Idealna za površine, ki jih je treba čistiti.

### Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčnokartonske plošče in druge suhe plošče, trdno oprijemljive emulzijske barve ter lesne plošče, steklene tkanine in druge tapete in stenske obloge, ki jih je mogoče barvati. Podlaga mora biti suha, čista, stabilna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material, stare tapete in slabo oprijemljive barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globinsko penetracijskim temeljnim premazom LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrežno baufanovo izravnalno maso.

### Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Kot temeljno barvo lahko barvo razredčite z največ 10 % vode. Nerazredčeno barvo nanesite kot pokrivni premaz po tem, ko se je prvi sloj barve posušil. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da preprečite nalaganje. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah se suši dlje. Obarvanje: z največ 10 % univerzalnih koncentratov za obarvanje ali trdnih barv za obarvanje. Opombe za nanašanje z brizganjem brez zraka: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Pršilni tlak: 120 - 180 bar

### Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 125 ml/m<sup>2</sup> Natančno količino porabe določite tako, da na predmet nanesete testni premaz.

### Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

### Opombe

Temperatura uporabe: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko

### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. previdnost! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.

**Namig:**

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.