

5l / Št.175965 / EAN 4016215124628
15l / Št.175972 / EAN 4016215175972



Ta visokokakovostna notranja barva navdušuje z elegantnim, polsijajnim premazom in visoko pokrivnostjo. Je izjemno trpežna, odporna proti drgnjenju in idealna za zelo obremenjene bivalne in delovne prostore. Enakomeren površinski videz zagotavlja sodoben, umirjen učinek prostora in dolgotrajne, lepe stene.

- Zelo trpežen notranji premaz
- Svileno mat površinska obdelava
- Razred kontrastnega razmerja 2 z izkoristkom 5,5 m²/l
- Razred odpornosti na mokro drgnjenje 1 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja: srednji sijaj
- Brez topil, mehčal in snovi, ki povzročajo meglenje
- za razprševanje brez zraka

Področje uporabe

Notranja in fasadna barva za beton, omet, zidake, mavec, tapete in tkanine iz steklenih vlaken - alkalno odporna, ne rumenenje in svileno mat.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčnokartonske plošče in druge suhomontažne plošče, trdno oprijemljive emulzijske barve ter lesne plošče, steklene tkanine in druge tapete in stenske obloge, ki jih je mogoče barvati. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material, stare tapete in slabo oprijemljive barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan Deep Primer LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufan izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Kot temeljno barvo lahko barvo razredčite z največ 10 % vode. Nerazredčeno barvo nanesite kot pokrivni premaz po tem, ko se je prvi sloj barve posušil. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da preprečite nalaganje. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah se suši dlje. Obarvanje: z največ 10 % univerzalnih koncentratov za obarvanje ali polno obarvano in tonirano barvo. Opombe za nanašanje z brizganjem brez zraka: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Pršilni tlak: 120 - 180 bar

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 150 ml/m² Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura uporabe: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.