

Barva za namestitev živali

Tehnični informativni list

5I / Št.103241 / EAN 4016215103241

Ekološko učinkovit mineralni premaz na osnovi hidratiziranega apna z visoko vsebnostjo kalcija. Po sušenju ustvari površino, odporno na brisanje, ki jo odlikujeta visok indeks beline in izjemna zračnost.

Področje uporabe

Okolju prijazna barva za skedenj na osnovi belega apnenega hidrata. Antibakterijska, preprečuje nastanek plesni, diha in je odporna na razmazovanje za zdravo notranjo klimo.

Priprava

Za vse mineralne podlage, kot so apneni in cementni ometi, neobdelan les in stare zdrave barve v notranjih prostorih. Podlaga mora biti suha, čista, trdna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite razsute snovi, kot so slabo oprijemljive plasti barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, predhodno obdelajte z baufan Silikatnim fiksirnim sredstvom. Če ste v dvomih, nanesite poskusni sloj. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrežno baufanovo izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrežno brizgalno opremo. Praviloma zadostuje en nerazredčen sloj. Po potrebi lahko po sušenju nanesete še drugi sloj. Orodje takoj po uporabi očistite s čisto vodo. baufan Stabilno barvo lahko brez težav ponovno premažete z istim materialom. Pred nanosom drugih vrst premazov je treba Stabilno barvo vedno sprati ali odstraniti s krtačo. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65-odstotna relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši. Obarvanje: do največ 4 % z univerzalnimi koncentraty za obarvanje (vrste LW oksidov). Opombe za brizganje brez zraka: stabilno barvo je treba najprej presejati brez pritiska (velikost očesa 0,5 mm) Strojni filter: 30 očes Razpršilni kot: 40°-50° Šoba: 0,025 - 0,027 Razpršilni tlak: 120-180 barov

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 150 ml/m² Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotok ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. previdnost! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabite kombinirani filter A2/P2. GISCODE za premazne materiale: BSW40

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.