

Stenska barva je odporna na pranje

Tehnični informativni list

2,5l / Št.100509 / EAN 4016215100509

5l / Št.100523 / EAN 4016215100523

10l / Št.100547 / EAN 4016215100547



Bela, mat barva z dobro pokrivnostjo za stene in strope v notranjih prostorih. Enostavna in učinkovita nanos z valjčkom, čopičem ali primernim razpršilnikom.

- mat notranji premaz
- Dobra pokrivnost
- racionalen postopek
- Razred kontrastnega razmerja 3 z izkoristkom 8 m²/l
- Stopnja mat sijaja
- izpolnjuje zahteve odbora AgBB (Odbor za zdravstveno oceno gradbenih proizvodov)
- Brez topil, mehčal in snovi, ki povzročajo meglenje
- za razprševanje brez zraka

Področje uporabe

Bela disperzijska barva za notranje površine.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidovje, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčne plošče in druge plošče za suho gradnjo, trdno prilepljene plasti disperzijskih barv ter tapete z grobo teksturo in druge tapete ter stenske obloge, ki jih je mogoče prebarvati. Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez prahu in maščobe. Z podlage odstranite ohlapno gradivo, stare tapete in slabo prilepljene barvne premaze. Močno vpojne, peskaste in kredaste podlage grundirajte z baufan Tiefgrund LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrežno baufan kitno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem, širokim čopičem ali primernim razpršilnikom. Za prednanos lahko barvo razredčite z največ 5 % vode. Končni nanos se izvede nerazredčen, ko se prvi sloj barve popolnoma posuši. Pri barvanju večjih površin delajte po načelu »mokro na mokro«, da se izognete nastanku prehodov. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:

približno 5 ur pri normalnih pogojih (+20 °C, 65 % rel. vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša.

Barvno prilagajanje:

Z največ 10 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje ali s polnimi barvami in barvami za barvno prilagajanje.

Navodila za nanos z airless brizgalnikom:

Kot brizganja: 50°

Šoba: 0,023 – 0,027

Tlak brizganja: 120 – 180 bar

Poraba

Gladke površine/fino zrnati omet → od 150 ml/m²

Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave:

od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Hranite izven dosega otrok. Pokrijte površine, ki jih ne nameravate premazati. Pri brizganju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

Odstranjevanje:

V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Zasušene ostanke materiala lahko odlagate med gospodinjske odpadke ali kot gradbiščne odpadke. Tekoče ostanke odlagajte v skladu s šifro odpadkov št. 08 01 12.

GISCODE za premaze: BSW20

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.