Super neprozorna barva

Tehnični informativni list



2,5l / Št.020029 / EAN 4016215020029
5l / Št.020050 / EAN 4016215020050
10l / Št.020081 / EAN 4016215020081

Bela emulzijska barva z odlično prekrivnostjo za notranje stenske in stropne površine. Zagotavlja enakomerne, mat površine in visoko pokrivnost. Enostavna za nanašanje, dobro oprijemljiva in idealna za nove in obnovitvene premaze.

- Odlična izdelava
- Kontrastno razmerje H_{10} razreda 1 s pokritostjo 6 m²/l
- Odpornost na mokro drgnjenje R razred 3 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja: G4 mat mat
- Brez topil, mehčal in snovi, ki povzročajo meglenje
- za razprševanje brez zraka

Področje uporabe

Bela emulzijska barva z odlično prekrivnostjo za notranje stenske in stropne površine.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčnokartonske plošče in druge suhomontažne plošče, trdno oprijemljive emulzijske barve ter lesne plošče, steklene tkanine in druge tapete in stenske obloge, ki jih je mogoče barvati. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, vpojna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material, stare tapete in slabo oprijemljive barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Kot temeljno barvo lahko barvo razredčite z največ 5 % vode. Ko se prvi sloj barve posuši, nanesite nerazredčen vrhnji sloj. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da preprečite nalaganje. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah se suši dlje. Toniranje: z največ 10 % univerzalnih koncentratov za toniranje ali z barvo za toniranje in toniranje v celoti. Opombe za nanašanje z brizganjem brez zraka: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Pršilni tlak: 120 - 180 bar

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 125 ml/m² Natančno količino porabe določite tako, da na predmet nanesete testni premaz.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +25 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.