

Aqua-Deck White Stain Blocker

Tehnični informativni list

750ml / Št.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Št.020180 / EAN 4016215020180

10l / Št.020203 / EAN 4016215020203



Bela barva za obnovo in izolacijo na vodni osnovi z odlično prekrivnostjo za notranjo uporabo. Preprečuje prodiranje nikotina, vodnih sledi, madežev saj in maščob, barvnih snovi iz mavčnih plošč in lesenih plošč ter podobnih nečistoč na podlago. Je idealen kot matirani vrhnji premaz, lahko pa ga na običajen način predelamo tudi s tapetami, emulzijskimi barvami in ometi.

- Barva za obnovo brez topil z visoko pokrivnostjo
- Preprečuje prodiranje nikotina, saj, maščob in vodnih madežev
- sestavine iz mavčnih plošč, OSB-plošč in lesenih gradbenih plošč, ki puščajo barvo
- 2 v 1 - izolacijska barva in pokrivni premaz
- Kontrastno razmerje H10 razred 1 pri porabi 6 m²/l
- Odpornost na mokro drgnjenje R razred 2 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja G4: mat
- za razprševanje brez zraka
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Bela izolacijska barva brez topil za notranjo uporabo: prekriva madeže od nikotina, saj, maščobe in vode – idealna za hitre prenove v bivalnih prostorih in hotelih.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so mavčni, apneni in cementni ometi, beton in zidovje) ter disperzijske barve, omete iz sintetične smole, mavčne plošče, OSB-plošče in lesene gradbene plošče. Idealno tudi za podlage, ki niso odporne proti topilom, kot sta polistiren in trda pena. Podlaga mora biti suha, nosilna in brez ločilnih sredstev (npr. prahu). Odstranite ohlapno gradivo in slabo oprijemajoče se premaze s podlage. Močno vpijajoče, peščene in kredaste podlage temeljite z baufan Tiefgrund LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufan kitno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite nerazredčen z valjčkom, krtačo, čopičem ali primernim razpršilnikom, tako da nastane neprekinjena površina brez vrzeli. Po potrebi nanesite drugi sloj, ko se je prvi sloj popolnoma posušil. Pri premazovanju večjih površin delajte po načelu »moko na moko«, da se izognete nastanku prehodov. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:

približno 6 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost zraka) je čas sušenja ustrezno daljši.

Barvno prilagajanje:

Barvno prilagajanje je mogoče z univerzalnimi koncentraty za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Oxyd) do največ 0,2 %, ne da bi to vplivalo na izolacijski učinek.

Navodila za nanos z airless brizgalnikom

Kot brizganja: 50°

Šoba: 0,023 – 0,027

Tlak brizganja: 120 – 180 bar

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Poraba

Gladke površine/fino zrnato ometno zrno → od 150 ml/m²
Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Temperatura nanašanja:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Da ne bi ogrozili izolacijskega učinka, se baufan Aqua-Deck ne sme redčiti niti mešati z drugimi materiali (kot so disperzijske ali polne barve).

Hranite izven dosega otrok. Pokrijte površine, ki jih ne nameravate barvati. Pri brizganju uporabite kombinirani filter A2/P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

Odstranjevanje:

V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov št. 08 01 12.

GISCODE za premaze: BSW20

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.