

Globoko penetrirajoči temeljni premaz - brez topil

Tehnični informativni list

1l / Št.101506 / EAN 4016215101506

5l / Št.101520 / EAN 4016215101520

10l / Št.101551 / EAN 4016215101551



Naš posebni temeljni premaz z visokim penetracijskim učinkom prodre globoko v podlago, zanesljivo utrdi brušene in kredne površine ter zagotavlja enakomerno, zmanjšano vpojnost. Idealna osnova za dolgotrajne premaze in popolne končne rezultate - varne, učinkovite in profesionalne.

- Akrilatni temeljni premaz Hydrosol brez topil
- Visok globinski učinek zaradi izjemno fine disperzije hidroizola
- Pripravljen za uporabo za utrjevanje brusnih in krednih podlag
- Za uravnavanje vpojnosti se lahko razredči z vodo do razmerja 1:1.
- transparentno sušenje
- za notranjost in zunanost

Področje uporabe

baufan Tiefgrund LF je poseben temeljni premaz z veliko globino penetracije za utrjevanje brusnih in krednih podlag ter za zmanjšanje vpojnosti.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage, kot so beton, omet, opeka itd., in za mavčne plošče. Podlaga mora biti čista, suha, vpojna in brez ločevalnih sredstev. Podlage, ki jih ni mogoče utrditi ali se ne oprijemajo dovolj dobro, je treba v celoti odstraniti. Če ste v dvomih, ustvarite testno površino.

Obdelava

Primer uskladite z naslednjim izdelkom. Za uravnavanje vpojnosti lahko baufan Tiefgrund LF razredčite z vodo do razmerja 1:1. Pred uporabo dobro pretresite ali premešajte in nanesite s čopičem, krtačo ali ustrezno brizgalno opremo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Površine, ki jih ne boste obdelovali, predhodno prekrijte, saj zasušene brizge pozneje težko odstranite. Čas sušenja: približno 6-8 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se suši dlje.

Poraba

1 liter = približno 10 m² za nerazredčen premaz. Natančno količino porabe določite tako, da na predmet nanesete preskusni premaz.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje (glejte etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago. Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.