

Osnovni premaz-belo barvo

Tehnični informativni list

5I / Št.124758 / EAN 4016215124758



Ta temeljni premaz je idealna podlaga za visokokakovostne notranje in zunanje premaze. Zagotavlja optimalno pripravljeno podlago in podpira enakomeren in varen nanos naslednjih slojev emulzijskih barv in barv iz silikonskih smol ter notranjih slojev emulzijskih silikatnih barv. Za zanesljive rezultate in čist, dolgotrajen zaključek.

- Bela neprozorna posebna temeljna barva
- posredniška odgovornost
- Optimizira čas odprtja naslednjih nanosov
- krepí površino in uravnava vpojnost
- Brez topil in mehčal
- znotraj in zunaj

Področje uporabe

Osnovni premaz za notranjo in zunanjo uporabo: ustvari optimalno podlago za disperzijske barve, barve iz silikonskih smol in disperzijske silikatne barve.

Priprava

Za vse mineralne podlage, mavčnokartonske plošče in suhomontažne plošče, flis, emulzije, silikonske in silikatne barve, omete iz sintetičnih smol, neželezne kovine in številne plastike (za neželezne kovine in plastiko nanesite preskusni sloj). Podlaga mora biti čvrsta, suha, trdna, čista in brez ločevalnih sredstev. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brušijo in kredirajo, predhodno obdelajte z bausfan globokim temeljnim premazom LF. Odstranite podlage, ki jih ni mogoče utrditi in imajo slab oprijem. Če ste v dvomih, nanesite poskusni sloj.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Čas sušenja: približno 6-8 ur v normalnih pogojih (20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga) - v neugodnih pogojih se suši dlje. Obarvanje: z največ 10 % univerzalnih koncentratov za obarvanje. Opombe za nanašanje z brezračnim brizganjem: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Pršilni tlak: 120-180 bar

Poraba

od 100 do 130 ml/m² na sloj na gladki podlagi. Natančno količino določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Tesno zaprte shranjujte v hladnem prostoru brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti vsaj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave materiala, krožečega zraka in podlage ne sme biti nižja od +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Hranite zunaj dosega otrok. Pozor! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barvilo vstopilo v odtok, vodotok ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.bb-farben.de ali po telefonu 0341/44655-0. Mejna vrednost HOS v EU za ta izdelek: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Vsebnost HOS v tem izdelku največ: 1 g/l. GISCODE za premazne materiale: BSW20.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.