



Stabiliziran temeljni premaz za vodno steklo na osnovi kalijevega silikata zagotavlja trajno utrjevanje mineralnih podlag in zanesljivo uravnava vpojnost. Ustvarja optimalne pogoje za kasnejše premaze in je idealen tudi za profesionalno redčenje silikatnih barv - za največji oprijem in dolgotrajne rezultate.

- Stabiliziran temeljni premaz za vodno steklo na osnovi kalijevega silikata
- Temeljni premaz za mineralne podlage
- Razredčilo za silikatne barve
- Visoka prepustnost za vodno paro
- ima naravne lastnosti proti plesnim
- Brez konzervansov, topil in mehčal
- za notranjost in zunanost

Področje uporabe

Za utrjevanje zelo in različno vpojnih mineralnih podlag ter za redčenje silikatnih barv.

Priprava

Primerno za podlage, kot so stenske in stropne površine iz betona, cementnega in apneno-cementnega ometa, zidovja, mavčnih podlag in vlaknocementnih plošč. Tudi za lepilne apnene, mineralne in silikatne hladne premaze. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, vpojna ter brez prahu in maščob. Podlage, ki jih ni mogoče utrditi ali se ne oprijemajo dovolj dobro, ter sintrane plasti je treba v celoti odstraniti. Če ste v dvomih, nanesite preskusni sloj. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustreznim baufan polnilom. Površine, ki niso predvidene za barvanje, predhodno prekrijte, zlasti steklene, aluminijaste in keramične površine. Razpršila takoj sperite z vodo.

Obdelava

Pred uporabo dobro pretresite ali premešajte in nanesite s čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali primerno škropilno opremo. Temeljni premaz se lahko uporablja nerazredčen ali razredčen z vodo do razmerja 1:2. Zelo vpojne podlage dvakrat temeljite mokro na mokro in vtirite v podlago. Ne mešajte s temeljnimi premazi in barvami na osnovi drugih materialov. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 6 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja ustrezno daljši.

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 100 ml/m² Natančno količino porabe določite s testnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura uporabe: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago. Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da se izdelek znajde v kanalizaciji, vodnih tokovih ali tleh. prazne posode oddajte samo za recikliranje. GISCODE za premazne materiale: BSW40 Mejna vrednost HOS za ta izdelek v EU: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Vsebnost HOS v tem izdelku največ: 1 g/l

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.