Silikatni fiksativ

Tehnični informativni list

1l / Št.021088 / EAN 4016215021088
5l / Št.021095 / EAN 4016215021095



Stabiliziran temeljni premaz na osnovi kalijevega silikata. Utrdi podlago in uravnava vpojnost. Idealno tudi za redčenje silikatnih barv.

- Stabiliziran temeljni premaz za vodno steklo na osnovi kalijevega silikata
- Temeljni premaz za mineralne podlage
- Razredčilo za silikatne barve
- Visoka prepustnost za vodno paro
- ima naravne lastnosti proti plesnim
- Brez konzervansov, topil in mehčal
- za notranjost in zunanjost

Področje uporabe

Za grundiranje mineralnih podlag ter za redčenje silikatnih barv.

Priprava

Primerno za podlage, kot so stenske in stropne površine iz betona, cementnega in apneno-cementnega ometa ter zidovja, pa tudi za mavčne podlage in vlaknocementne plošče. Primerno tudi za trdno prilepljene stare barvne plasti z apnenimi, mineralnimi in silikatnimi barvami. Podlaga mora biti suha, čista, vpojna, brez prahu in maščobe. Podlage, ki se ne utrjujejo ali nimajo zadostne oprijemljivosti, ter sintrani sloji morajo biti v celoti odstranjeni. V primeru dvoma opravite poskusni nanos. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno kitno maso baufan.

Obdelava

Pred uporabo dobro pretresite ali premešajte ter nanesite s krtačo, čopičem ali širokim čopičem. Osnovni premaz se lahko nanaša nerazredčen ali razredčen z vodo v razmerju do 1:2. Na zelo vpojne podlage nanesite dva sloja osnovnega premaza po načelu »mokro na mokro« in ga vtrite. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:
približno 6 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % rel. vlažnost zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši.

Poraba

Gladke površine/fino zrnati omet → od 100 ml/m²
Natančno porabo ugotovite s preskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Površine, ki niso namenjene za barvanje (zlasti iz stekla, aluminija, keramike in podobnih materialov), je treba predhodno prekriti. Naključne brizge takoj sperite z vodo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Ne mešajte z osnovnimi premazi in barvami na drugi osnovi.

Hranite izven dosega otrok. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala (ne iz stekla). Ob stiku s kožo sperite z obilo vode. Ob stiku z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč. Ne spuščajte v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Odstranjevanje:
Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Številka odpadka EWC 08 01 12.

GISCODE za premaze: BSW40

Mejna vrednost EU za VOC za ta izdelek: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.