

2,5l / Št.020623 / EAN 4016215020623

5l / Št.020654 / EAN 4016215020654

10l / Št.020708 / EAN 4016215020708



Ta vremensko odporna fasadna barva navdušuje z visoko pokrivnostjo in enakomernim mat zaključkom. Je obstojna na UV-žarke, neprepustna za dež in posebej odporna na zunanje vplive. Idealna je za nove in obnovitvene premaze, saj zagotavlja dolgotrajne in dobro vzdrževane fasade sodobnega videza.

- Mat premaz z visoko pokrivnostjo
- Odporen na vremenske vplive in UV-žarke
- odpornost na obrabo
- za razprševanje brez zraka
- 1 liter za približno 6 m² za enojni nanos na gladko podlago

Področje uporabe

Emulzijska barva za vremensko odporne fasadne premaze, odporne proti dežju, ki ne rumenijo, so alkalno odporne in primerne tudi za notranjo uporabo.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), trdno oprijemljive emulzijske barve. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite razsut material in slabo oprijemljive plasti barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrežno baufanovo izravnalno maso (npr. baufanovo zunanje polnilo).

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Kot temeljno barvo lahko barvo razredčite z največ 10 % vode. Nerazredčeno barvo nanesite kot pokrivni premaz po tem, ko se je prvi sloj barve posušil. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da preprečite nalaganje. Barve ne smete nanašati pri neposredni sončni svetlobi, močnem vetru ali tam, kjer obstaja nevarnost dežja. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65-odstotna relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se suši dlje. Obarvanje: z največ 10-odstotnimi univerzalnimi koncentraty za obarvanje ali polno barvno in tonsko barvo. Upoštevajte ustrezne tehnične podatke o obstojnosti na svetlobi in vremenskih vplivih. Opombe za nanašanje z brizganjem brez zraka: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Pršilni tlak: 120 - 180 barov

Poraba

Gladke površine/drobnnozrnate plasti ometa → od 150 ml/m² Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračenje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.