

Fasadna barva iz silikonske smole

Tehnični informativni list

5l / Št.021125 / EAN 4016215021125

10l / Št.021132 / EAN 4016215021132



Visokokakovostna bela fasadna barva za nove in obnovitvene premaze. Fasadna barva na osnovi silikonske smole omogoča difuzijo vodne pare ter prepiha z izjemno visoko pokrivnostjo in zelo majhno nagnjenostjo k umazanju. Zahvaljujoč vgrajeni dolgotrajni zaščitni filma je površina zanesljivo zaščitena pred algami in zelenimi oblogami. Mineralno matirana površina zagotavlja eleganten videz fasade.

- Izjemno bel fasadni premaz, odporen na drgnjenje
- Z dolgotrajno zaščito pred algami in zelenimi oblogami
- Zelo visoka pokrivnost
- Proti dežju z učinkom biserov
- Zelo visoka prepustnost za vodno paro
- mineralno mat
- za razprševanje brez zraka
- 1 liter za približno 6 m² za enojni nanos na gladko podlago

Področje uporabe

Bela fasadna barva za trajno zaščito pred vremenskimi vplivi. Idealna tudi za uporabo na spomeniško zaščitene stavbah ter na ometih z visoko vsebnostjo apna.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (kot so beton, zidovje, kitne mase, cementni omet in podobno), naravnem kamnu, trdno prilepljenih in nosilnih starih premazih s silikonsko smolo, silikatnimi, disperzijsko-silikatnimi in mat, vpojnih disperzijskih barvah ter na nepoškodovanih sistemih za toplotno izolacijo. Podlaga mora biti suha, čista, nosilna in vpojna ter brez prahu in maščobe. Odstranite ohlapni material in slabo prilepljene barve s podlage. Močno vpojne, peščene in kredaste podlage grundirajte z baufan silikonsko smolnim globinskim grundom. Nove osnovne omete pustite, da se popolnoma strdijo vsaj 14 dni. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo kitno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem, ploškim čopičem ali primernim razpršilnikom. Priporočljivo je nanesti dva sloja. Prvi sloj lahko razredčite z največ 10 % vode. Po popolnem sušenju prvega sloja barve nanesite končni sloj nerazredčen. Med posameznimi sloji upoštevajte vsaj 12 ur sušenja. Barve ne smete nanašati na neposrednem soncu, ob močnem vetru ali ob nevarnosti dežja. Pri barvanju večjih površin delajte po načelu »mokra na mokro«, da se izognete nastanku prehodov. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:

približno 12 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši.

Barvno prilagajanje:

Z največ 3 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Oxyd) ali s polnimi barvami in barvami za barvno prilagajanje, primernimi za zunanjo uporabo.

Navodila za nanos z airless brizgalnikom:

Kot brizganja: 50°

Šoba: 0,023 – 0,027

Tlak brizganja: 120 – 180 bar

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Poraba

Gladke površine/fino zrnato ometno zrno → od 150 ml/m²

Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave:

od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Steklene površine je nujno treba prekriti, saj so brizgi barve na steklu izredno težko odstranljivi. Prekrijte površine, ki jih ne želite pobarvati.

Pred nanosom upoštevajte varnostne podatke v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Hranite izven dosega otrok. Pri brizganju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

Odstranjevanje:

V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Posušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC št. 08 01 12.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.