Siloxane-Star fasadna barva

Tehnični informativni list

5l / Številka izdelka 020753 / EAN 4016215020753
10l / Številka izdelka 020753 / EAN 4016215020807



Zelo bela fasadna barva z visoko pokrivnostjo za nove in obnovitvene premaze. Idealna kot obnovitvena barva za sestavljene toplotnoizolacijske sisteme. Zaradi dolgotrajne zaščite filma je premaz odporen proti algam in zelenim oblogam. Fasadna barva se odlikuje po visoki prepustnosti vodne pare in kot premaz, odporen proti močnemu dežju, zagotavlja zanesljivo in dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi ter urejen videz fasade.

- Na obrabo odporen fasadni premaz
- Z dolgotrajno zaščito filma pred algami in zelenimi oblogami
- Izjemno bela prevleka z visoko pokrivnostjo
- Visoka prepustnost za vodno paro
- neprepusten za dež
- za razprševanje brez zraka
- 1 liter za približno 6 m² za enojni nanos na gladko podlago

Področje uporabe

Bela fasadna barva za premaze, ki prepuščajo vodno paro in so odporni proti močnemu dežju, z dolgotrajno zaščito filma pred algami in zelenimi oblogami.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (kot so omet, beton in zidovje), omete iz sintetične smole ter trdno prilepljene stare barve na osnovi silikonske smole, disperzijske silikatne in disperzijske barve. Podlaga mora biti čista, trdna, suha, nosilna ter brez prahu in maščobe. Odstranite slabo prilepljene stare barve in ohlapni omet. Obstoječe zeleni obloge odstranite z izdelkom baufan Alge- in plesni-STOP. Podlage, ki se drobljijo, kredijo ali so zelo vpojne, predhodno obdelajte z izdelkom baufan Tiefgrund LF. Nov omet je treba strokovno impregnirati, da se prepreči izcvetanje. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno bafanovo kitno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem, širokim čopičem ali primernim razpršilnikom. Za temeljni premaz lahko barvo razredčite z največ 5 % vode, za končni premaz pa jo nanesite nerazredčeno, ko se prvi sloj barve popolnoma posuši. Pri premazovanju večjih površin delajte po načelu »mokro na mokro«, da se izognete nastanku prehodov. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:
približno 6–8 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša.

Barvno prilagajanje:
Z ustreznimi univerzalnimi koncentrati za barvno prilagajanje ali enobarvnimi in barvami za barvno prilagajanje (do največ 10 % dodatka, brez poslabšanja gradbenofizikalnih lastnosti celotnega premaza. Obvezno je treba paziti na svetlobno in vremensko obstojnost.)

Navodila za nanos z airless brizgalnikom:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,023 – 0,027
Tlak brizganja: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Poraba
Gladke površine/fino zrnati omet → od 150 ml/m²
Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje
Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe
Temperatura obdelave:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak v prostoru in podlago

Pred obdelavo upoštevajte varnostne podatke v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Hranite izven dosega otrok. Pri brizganju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito izperite z vodo. Ne sme priti v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

Odstranjevanje:
V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Posušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov št. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.