# Fasadna barva

Tehnični informativni list




2,5l / Številka izdelka 100608 / EAN 4016215100608
5l / Številka izdelka 100622 / EAN 4016215100622
10l / Številka izdelka 100646 / EAN 4016215100646

Ta mat fasadna barva je idealna za nove in obnovitvene premaze ter navdušuje z dobro pokrivnostjo in enakomernim videzom površine. Ne stara se, ne rumeneni in je odporna na vremenske vplive. Robusten premaz zanesljivo ščiti zunanje površine in dolgoročno zagotavlja urejen in čist videz fasade.

- Mat disperzijska barva iz sintetičnih smol
- za fasadne premaze, ki se ne starajo in ne rumenijo
- Dobra pokrivnost
- za razprševanje brez zraka
- 1 liter za približno 6 m² za enojni nanos na gladko podlago

## Področje uporabe

Bela disperzijska barva z dobro pokrivnostjo za nove in obnovitvene premaze.

## Priprava

Za vse mineralne podlage iz betona, cementnih in apnenocementnih ometov, zidovja, vlaknocementnih plošč. Tudi za lepilne apnene, mineralne in silikatne hladne premaze. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, vpojna ter brez prahu in maščob. Podlage, ki jih ni mogoče utrditi ali niso dovolj oprijemljive, je treba v celoti odstraniti. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljito premažite z baufan Silikatnim fiksirnim sredstvom. Če ste v dvomih, nanesite poskusni sloj. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso (npr. baufanovo zunanje polnilo).

## Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte (barva je lahko tiksotropna in gosta) in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali primerno brizgalno opremo. Barvo lahko prilagodite delovni konsistenci z največ 10 % baufanovega silikatnega utrjevalca. Potrebna sta dva sloja. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da se izognete nalaganju. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 8 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši. Obarvanje: z največ 3 % univerzalnega koncentrata za obarvanje (vrste LW oksidov) Opombe za nanašanje z brizganjem brez zraka: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Pršilni tlak: 120 - 180 bar

## Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 150 ml/m² Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

## Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

## Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barva prišla v kanalizacijo, vodotoke ali tla. prazne posode oddajte le za recikliranje. previdnost! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabite kombinirani filter A2/P2. GISCODE za premazne materiale: BSW10 Mejna vrednost hlapnih organskih spojin EU za ta izdelek: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Vsebnost hlapnih organskih spojin v tem izdelku največ: 1 g/l



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Namig:**
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.