

Aqua-Deck Beyaz Leke Engelleyici

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün no.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Ürün no.020180 / EAN 4016215020180

10l / Ürün no.020203 / EAN 4016215020203



İç mekanlar için mükemmel örtücülüğe sahip beyaz, su bazlı renovasyon ve izolasyon boyasıdır. Nikotin, su izleri, is ve yağ lekeleri, alçıpan ve ahşap panellerdeki renklendirici maddeler ve benzeri kirleticilerin alt tabakaya nüfuz etmesini önler. Mat bir son kat olarak idealdir, ancak duvar kağıdı, emülsiyon boyalar ve sıvalar ile normal şekilde yeniden işlenebilir.

- Yüksek opaklığa sahip solventsiz renovasyon boyası
- Nikotin, is, yağ ve su lekelerinin nüfuz etmesini önler
- Alçı levha, OSB ve ahşap yapı levhalarındaki renklendirici maddeleri izole eder
- 2'si 1 arada - yalıtım boyası ve son kat
- Contrast oranı sınıf 1, 6 m²/l kapsama alanı ile
- DIN EN 13300'e göre ıslak aşınma direnci sınıfı 2
- Parlaklık seviyesi donuk mat
- havasız püskürtülebilir
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

İç mekanlar için beyaz yalıtım boyası: nikotin, is, yağ ve su lekelerini örter - yaşam alanlarında ve otellerde hızlı yenilemeler için idealdir.

Hazırlık

Beton, çimento ve kireçli çimento sıva, duvar, alçı yüzeyler, fiber çimento levhalar gibi yüzeyler için, ayrıca yapışkan dispersiyon sıvaları ve duvar kağıtları için. Son kat olarak uygundur veya duvar kağıdı, emülsiyon boyalar ve sıvalar ile yeniden kaplanabilir. Tüm yüzeyler temiz, kuru, sağlam, emici ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Dayanımı arttırmak için baufan Deep Penetrating Primer LF kullanın. Konsolide edilemeyen veya yeterince yapışmayan yüzeyler tamamen kaldırılmalıdır. Şüphede durumunda bir test katı uygulayın. Aşırı kirlenmiş yüzeyleri yağ çözücü ev temizlik maddeleri ile temizleyin. Ağır nikotin, kurum veya yağ lekeleri ve birikintilerine mekanik olarak ön işlem uygulayın (kazıyın, zımparalayın).

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Ürünü seyreltmeden uygulayın. Geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Emülsiyon ve katı renkler de dahil olmak üzere diğer malzemelerle karıştırmayın. Yalıtım etkisi ilgili nesnenin durumuna bağlıdır. Uygulamadan önce sahada test alanları oluşturulması önerilir. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 12 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullarda daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: decoMIX renklendirme konsantreleri (sadece LW oksit tipleri) ile yalıtım etkisini bozmadan maksimum %0,2'ye kadar renklendirme mümkündür. Havasız sprey uygulaması hakkında notlar Püskürtme açısı: 50° Nozul: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 150 ml/m²'den itibaren Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

ulařabileceęi yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma saęlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya topraęa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluęunu belirlemek kullanıcının sorumluluęundadır.