Aqua-Deck Beyaz Leke Engelleyici

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün kodu 020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Ürün kodu 020180 / EAN 4016215020180
10l / Ürün kodu 020203 / EAN 4016215020203



İç mekanlar için mükemmel örtücülüğe sahip beyaz, su bazlı renovasyon ve izolasyon boyasıdır. Nikotin, su izleri, is ve yağ lekeleri, alçıpan ve ahşap panellerdeki renklendirici maddeler ve benzeri kirleticilerin alt tabakaya nüfuz etmesini önler. Mat bir son kat olarak idealdir, ancak duvar kağıdı, emülsiyon boyalar ve sıvalar ile normal şekilde yeniden işlenebilir.

- Yüksek opaklığa sahip solventsiz renovasyon boyası
- Nikotin, is, yağ ve su lekelerinin nüfuz etmesini önler
- Alçıpan, OSB ve ahşap yapı levhalarından sızan boya maddeleri
- 2'si 1 arada - yalıtım boyası ve son kat
- H10 Sınıf 1 kontrast oranı, 6 m²/l verimlilikte
- DIN EN 13300'e göre ıslak aşınma direnci R sınıfı 2
- Parlaklık derecesi G4, mat
- havasız püskürtülebilir
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

İç mekanlar için beyaz, solvent içermeyen yalıtım boyası: nikotin, is, yağ ve su lekelerini örter – konutlarda ve otellerde hızlı tadilatlar için idealdir.

Hazırlık

Tüm mineral zeminler (alçı, kireç ve çimento sıva, beton ve duvar gibi) ile dispersiyon boyalar, sentetik reçine sıvalar, alçıpan, OSB ve ahşap yapı levhaları için. Polistiren ve sert köpük gibi çözücüye dayanıklı olmayan zeminler için de idealdir. Zemin kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (örn. toz) arındırılmış olmalıdır. Zemin üzerindeki gevşek malzemeleri ve zayıf tutunan boyaları temizleyin. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme sorunu olan zeminlere baufan Tiefgrund LF ile astar uygulayın. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan macunla düzeltin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, pensule veya uygun püskürtme cihazı ile seyreltmeden uygulayın; böylece eksiklik olmayan, kesintisiz bir yüzey elde edilir. Gerekirse, ilk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci bir kat uygulayın. Daha geniş yüzeyleri kaplarken, boya birikintilerini önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışma yöntemi uygulayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) yaklaşık 6 saat; elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi buna bağlı olarak uzar.

Renk tonlaması:
Yalıtım etkisini bozmadan, evrensel renk tonlama konsantreleri (sadece LW-Oxyd tipleri) ile maksimum %0,2 oranında renk tonlaması yapılabilir.

Havasız püskürtme uygulaması ile ilgili bilgiler
Püskürtme açısı: 50°
Nozul: 0,023 – 0,027
Püskürtme basıncı: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüketim
Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → 150 ml/m²'den itibaren
Obje üzerinde deneme uygulaması yaparak kesin tüketim miktarını belirleyin.

Depolama
Kabı sıkıca kapalı olarak serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar
Uygulama sıcaklığı:
Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası

Yalıtım etkisini bozmamak için baufan Aqua-Deck seyreltilmemeli ve diğer malzemelerle (dispersiyonlu veya tam tonlu boyalar gibi) karıştırılmamalıdır.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Boyanmayacak yüzeyleri örtün. Püskürtme işlerinde Kombifilter A2/P2 kullanın. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemek yemek, içmek ve sigara içmekten kaçının. Göz ve cilt ile temastan kaçının. Gözlere veya cilde temas etmesi halinde derhal bol su ile iyice durulayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

Bertaraf:
Sadece tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı artıkları 08 01 12 atık koduna göre bertaraf edin.

Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.