



5l / Ürün no.124758 / EAN 4016215124758

Bu astar, yüksek kaliteli iç ve dış kaplamalar için ideal bir temel oluşturur. En iyi şekilde hazırlanmış bir alt tabaka sağlar ve emülsiyon ve silikon reçine boyaların sonraki katlarının yanı sıra emülsiyon silikat boyaların iç katlarının eşit ve güvenli bir şekilde uygulanmasını destekler. Güvenilir sonuçlar ve temiz, uzun ömürlü bir bitiş için.

- Beyaz opak özel astar boya
- aracılık sorumluluğu
- Sonraki katların açılma süresini optimize eder
- yüzeyi güçlendirir ve emiciliği düzenler
- Solvent ve plastikleştirici içermez
- içeride ve dışarıda

Uygulama alanı

İç ve dış kullanım için astar: dispersiyon, silikon reçine ve dispersiyon silikat boyalar için optimum taban oluşturur.

Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler, alçıpan ve alçıpan, yenileme keçesi, emülsiyon, silikon reçine ve silikat boyalar, sentetik reçine sıvalar, demir içermeyen metaller ve birçok plastik için (demir içermeyen metaller ve plastikler için bir test katı uygulayın). Yüzey sağlam, kuru, sağlam, temiz ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeylere baufan Deep Primer LF ile ön işlem uygulayın. Konsolide edilemeyen ve yapışması zayıf olan yüzeyleri kaldırın. Şüpheniz varsa, bir test katı uygulayın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 6 - 8 saat (20 °C, % 65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey) - elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: maks. % 10 evrensel renklendirme konsantreleri ile. Havasız sprey uygulaması hakkında notlar: Püskürtme açısı: 50° Meme: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz bir yüzeyde kat başına 100 - 130 ml/m². Tam tüketim miktarını nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Serin ve donmayan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakınız.

Notlar

Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için işleme sıcaklığı +5 °C'nin altında olmamalıdır. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Güncel güvenlik bilgi formları www.bb-farben.de web sitemizden veya 0341/44655-0 numaralı telefondan temin edilebilir. Bu ürün için AB VOC sınır değeri: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün VOC içeriği maks.: 1 g/l. Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW20.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.