

Dekor ve Sıva Astarı

Teknik bilgi sayfası

8kg / Ürün no.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Ürün no.026203008 / EAN 4016215013175



Dekoratif ve sıva astarı, mineral, silikat ve sentetik reçine kaplamalar için yapışmayı teşvik eden özel bir astardır. İnce dokulu, beyaz pigmentli dekoratif astar, eşit yüzeyler, iyi örtücülük ve optimum yapışma sağlar. Yayılabilir, solvent içermez ve iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur - yüksek kaliteli son katlar için mükemmel bir temel oluşturur.

- Mineral, silikat ve sentetik reçine sıvalar ile sonraki kaplamalar için yapışmayı teşvik eden özel astar
- Sırlar ve emülsiyon boyalar ile boyama teknikleri için alt tabaka kaplaması
- İç mekan kullanımı için tekstüre edici kaplama
- beyaz pigmentli - iyi kapaticılık
- Yüksek oranda su buharı geçirgenliği
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Emici yüzeyler için özel astar, yapışmayı iyileştirir ve ince sıvaların yanı sıra iç ve dış duvar boya için ince bir yapı oluşturur.

Hazırlık

Beton, çimento ve kireçli çimento sıva, duvar, alçı yüzeyler, fiber çimento levhalar ve emici dispersiyon bağlı sıvalar ve boya katları gibi yüzeyler için. Yüzey kuru, temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve kötü yapışmış boya katlarını alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça veya boya fırçası ile uygulayın. Gerekirse maksimum %5 Silikat Sabitleyici ile seyreltin. Alt tabakadaki renk farklılıklarının görünmemesi için eşit bir kaplama sağlayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. baufan Dekor- und Putzgrund ile boyanmış yüzeyler alçı bazlı tesviye bileşikleriyle doldurulmamalıdır. Bu amaçla baufan Allespachtel'i öneriyoruz. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 8 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullarda daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: maks. %5 evrensel renklendirme konsantreleri (LW-Oxyd-Ty kalem) ile. Astarın rengini sonraki ürünle eşleştirmenizi öneririz.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 350 g/m²'den itibaren Nesneye bir test katı uygulayarak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçınin. Koruyucu gözlük takın (cam değil). Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW10 Bu ürün için AB VOC sınır değeri: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Bu ürünün VOC içeriği maks.: 15 g/l

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.