

Akrilat Cephe Boyası EXTRA

Teknik bilgi sayfası

2,5l / Ürün no.020623 / EAN 4016215020623

5l / Ürün no.020654 / EAN 4016215020654

10l / Ürün no.020708 / EAN 4016215020708



Hava koşullarına dayanıklı bu cephe boyası, yüksek opaklığı ve eşit, mat yüzeyiyle etkileyicidir. UV ışınlarına dayanıklıdır, şiddetli yağmuru geçirmez ve dış etkilere karşı özellikle dirençlidir. Yeni ve yenileme kaplamaları için ideal olan bu boya, modern bir görünüme sahip uzun ömürlü, bakımlı cepheler sağlar.

- Yüksek opaklığa sahip mat kaplama
- Hava koşullarına dayanıklı ve UV ışınlarına dayanıklı
- aşınmaya dayanıklı
- havasız püskürtülebilir
- Pürüzsüz bir yüzeyde tek kat için yaklaşık 6 m² için 1 litre

Uygulama alanı

Hava koşullarına dayanıklı, sürüş yağmuruna dayanıklı cephe kaplamaları için emülsiyon boya - sararmaz, alkaliye dayanıklı ve iç mekan kullanımı için de uygundur.

Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler için (beton, duvar, tesviye bileşikler, çimento, alçı ve kireç sıva gibi), sıkıca yapışan emülsiyon boya katları. Yüzey kuru, temiz, sağlam, eşit derecede emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi ve zayıf yapışan boya katlarını alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzensizlikleri uygun bir baufan tesviye bileşeni (örn. baufan dış cephe dolgusu) ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Astar olarak, boya maksimum %10 su ile seyreltilebilir. İlk kat boya kuruduktan sonra son kat olarak seyreltilmeden uygulayın. Daha geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. Boya doğrudan güneş ışığı altında, güçlü rüzgarlarda veya yağmur riski olan yerlerde uygulanmamalıdır. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Maksimum %10 evrensel renklendirme konsantreleri veya tam renkli ve renklendirici boya ile. Lütfen ışık ve hava haslığı ile ilgili teknik bilgileri dikkate alın. Havasız spray uygulamasına ilişkin notlar: Püskürtme açısı: 50° Meme: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 150 ml/m²'den itibaren Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçın. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme yaparken A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.