

Silikat Cephe Boyası

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün no.021064 / EAN 4016215021064
10l / Ürün no.021071 / EAN 4016215021071



Bu yüksek kaliteli silikat cephe boyası mineral yüzeyler için idealdir ve çok yüksek örtücülüğü ve doğal mat görünümü ile etkileyicidir. Koruyucu madde içermez, hava koşullarına dayanıklıdır ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Yüksek difüzyon geçirgenliği sayesinde cephe nefes alabilir ve kalıcı olarak korunur - uzun ömürlü, bakımlı dış yüzeyler için.

- DIN 18363'e göre koruyucu içermeyen dispersiyon silikat boya
- mineral yüzeyler için
- Çok yüksek opaklık
- Hava koşullarına dayanıklı ve UV ışınlarına dayanıklı
- Çok yüksek su buharı geçirgenliği
- Parlaklık seviyesi donuk mat
- havasız püskürtülebilir
- Pürüzsüz bir yüzeyde tek kat için yaklaşık 6 m² için 1 litre

Uygulama alanı

Özellikle su buharı geçirgen kaplamalar için DIN 18363'e göre dispersiyon silikat cephe boyası

Hazırlık

Beton, çimento ve kireç-çimento sıva, duvar, fiber çimento levhalardan yapılmış tüm mineral yüzeyler için. Ayrıca yapışkan kireç, mineral ve silikat soğuk kaplamalar için. Yüzey kuru, temiz, sağlam, emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Konsolide edilemeyen veya yeterince yapışkan olmayan yüzeyler tamamen kaldırılmalıdır. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri baufan Silikat Fiksatif ile astarlayın. Şüpheniz varsa bir test katı uygulayın. Çatlakları, delikleri ve düzensizlikleri uygun bir baufan tesviye bileşiği (örn. baufan dış cephe dolgusu) ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın (boya tiksotropik ve kalın olabilir) ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Boya, maksimum %10 baufan Silikat Fiksatif ile çalışma kıvamına getirilebilir. İki kat gereklidir. Geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 8 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullarda daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Maksimum %3 evrensel renklendirme konsantreleri ile (LW oksit tipleri) Havasız sprej uygulaması hakkında notlar: Püskürtme açısı: 50° Nozul: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 150 ml/m²'den itibaren Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçınınız. Koruyucu gözlük takın (cam değil). Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

kapları sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Püskürtme yaparken A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın. Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW10 Bu ürün için AB VOC sınır değeri: (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Bu ürünün VOC içeriği maks.: 1 g/l

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.