

Silikon Reçine Cephe Boyası

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün no.021125 / EAN 4016215021125

10l / Ürün no.021132 / EAN 4016215021132



Yeni ve yenileme boyamaları için yüksek kaliteli, beyaz cephe kaplaması. Silikon reçineli cephe boyası, su buharı difüzyonuna açıktır ve çok yüksek örtme gücü ile kirlenmeye karşı son derece düşük eğilimi sayesinde dikkat çeker. Entegre uzun süreli film koruması sayesinde yüzey, yosun ve yeşil tabakalardan güvenilir bir şekilde korunur. Mineral mat yüzey, cepheye zarif bir görünüm kazandırır.

- Ekstra beyaz, fırçalamaya dayanıklı cephe kaplaması
- Yosun ve yeşil tortulara karşı uzun süreli film koruması ile
- Çok yüksek opaklık
- Boncuklanma efektli yağmur tutmaz
- Çok yüksek su buharı geçirgenliği
- mat mineral
- havasız püskürtülebilir
- Pürüzsüz bir yüzeyde tek kat için yaklaşık 6 m² için 1 litre

Uygulama alanı

Kalıcı hava koşullarına karşı koruma sağlayan beyaz cephe boyası. Tarihi eser niteliğindeki binalarda ve kireç içeriği yüksek sıvalarda kullanım için de idealdir.

Hazırlık

Tüm mineral zeminlerde (beton, duvar, macun, çimento sıva vb.) uygulanabilir, doğal taş, silikon reçine, silikat, dispersiyon silikat ve mat, emici dispersiyon boyalarıyla sağlam bir şekilde yapışan ve taşıyıcı özelliğe sahip eski boya katmanları ile sağlam durumdaki ısı yalıtım kompozit sistemlerinde kullanılabilir. Zemin kuru, temiz, sağlam ve emici olmalı, toz ve yağ içermemelidir. Zeminden gevşek malzemeleri ve zayıf yapışan boyaları temizleyin. Aşırı emici, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminlere baufan Silikon Reçine Derin Astar sürün. Yeni astar sıvalarının en az 14 gün boyunca sertleşmesine izin verin. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan dolgu macunu ile düzeltin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. İki kat boyama yapılması tavsiye edilir. İlk kat, en fazla %10 su ile seyreltilebilir. İlk kat boya tamamen kuruduktan sonra, son katı seyreltmeden uygulayın. Katlar arasında en az 12 saat kuruma süresi bırakın. Boya, doğrudan güneş ışığı altında, kuvvetli rüzgârda veya yağmur tehlikesi varken uygulanmamalıdır. Daha geniş yüzeyleri boyarken, iz kalmasını önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışma yöntemi kullanılmalıdır. Çalışma aletleri, kullanımdan hemen sonra suyla temizlenmelidir.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) yaklaşık 12 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Renk tonlama:

Maks. %3 evrensel renk tonlama konsantreleri (sadece LW-Oxyd tipleri) veya dış mekan kullanımına uygun tam tonlu ve tonlama boyaları ile.

Airless püskürtme uygulaması ile ilgili bilgiler:

Püskürtme açısı: 50°

Nozul: 0,023 – 0,027

Püskürtme basıncı: 120 – 180 bar

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → 150 ml/m²'den itibaren

Objeye üzerinde deneme uygulaması yaparak kesin tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Ambalajı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:

Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası

Cam yüzeyleri mutlaka örtün; çünkü cama sıçrayan boya lekeleri çıkarılması son derece zordur. Boyanmayacak yüzeyleri örtün.

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formu'ndaki güvenlikle ilgili bilgileri dikkate alın. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Püskürtme işlerinde A2/P2 kombine filtre kullanın. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemek yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz ve cilt ile temastan kaçının. Göz veya cilde temas etmesi durumunda derhal suyla iyice durulayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

Bertaraf:

Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları EWC atık kodu no. 08 01 12'ye göre bertaraf edin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.