

İç Dolgu

Teknik bilgi sayfası

500g / Ürün no.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Ürün no.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Ürün no.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Ürün no.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Ürün no.101254 / EAN 4016215101254



Doğal alçı bazlı iç cephe dolgusu, iç duvar ve tavan yüzeylerinin doldurulması, düzleştirilmesi ve modellenmesi için idealdir. Pürüzsüz, selüloz takviyeli tesviye bileşiği, optimum yapışma, kolay uygulama ve pürüzsüz bir yüzey ile etkileyicidir - rötüşlar, onarımlar ve yaratıcı yüzey tasarımları için mükemmeldir.

- doldurma, düzleştirme ve modelleme için
- Doğal alçı bazlı pürüzsüz tesviye bileşiği
- optimum yapışma için metil selüloz ile
- İşlemesi kolay ve güvenli
- Yangın davranışı: A1
- DIN EN 13963-3B ve DIN EN 13279-1 uyarınca CE uyumlu (alçı düzleştirme bileşiği C7/20/2)

Uygulama alanı

Düz olmayan duvarlar ve tavanlar için tesviye bileşeni: çatlakları ve delikleri doldurur, sert köpük levhaları yapıştırır ve beton, sıva, cam, plastik ve metale yapışır.

Hazırlık

Tüm yüzeyler temiz, kuru, düz, sağlam, emici ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Dayanımı arttırmak için baufan Deep Penetrating Primer LF kullanın. Konsolide edilemeyen veya yeterince yapışmayan yüzeyler tamamen kaldırılmalıdır. Şüpheniz varsa, bir test uygulaması yapın.

İşleme

1. Baufan Innenspachtel'i temiz bir karıştırma kabındaki duru suya yavaşça serpin ve macun kıvamında ve topaksız bir karışım elde edene kadar karıştırın. Karıştırma oranı 1,0 kg baufan Innenspachtel için: Yapıştırma, dübelleme, dolgu - yaklaşık 0,5 ila 0,6 litre su Düzleştirme, dolgu - yaklaşık 0,6 ila 0,7 litre su 2. Karıştırdıktan sonra yaklaşık 1 dakika olgunlaşmaya bırakın ve tekrar karıştırın. Hazırlanan malzemeyi daha sonra sulandırmayın! 3. Spatula, mala vb. ile herhangi bir katman kalınlığında uygulayın. 4. Aletleri kullandıktan hemen sonra temiz su ile temizleyin. Gölgesiz bir yüzey görünümü elde etmek için boyamadan önce duvarların ve tavanların tüm yüzeyini astarlayın. Kuruma süresi: Kuruma süresi uygulama sıcaklığına bağlıdır. Özellikle düşük sıcaklıklarla birlikte %90'ın üzerindeki bağıl nem, kuruma süresini ve kalite özelliklerini önemli ölçüde etkileyebilir. Uygulanabilir: yaklaşık 1 saate kadar Sertleşme: yaklaşık 2 saat Yeniden kaplanabilir: yaklaşık 1 gün sonra

Tüketim

mm katman kalınlığı başına -> yaklaşık 0,7 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: malzeme ve sirkülasyon havası için en az + 5 °C Sadece boş kapları geri dönüşüm için atın. Malzeme artıkları 170802 numaralı atık koduna uygun olarak bertaraf edilebilir (170801 kapsamına girenler hariç alçı bazlı yapı malzemeleri).

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.