İç Dolgu

Teknik bilgi sayfası



500g / Ürün kodu 101209 / EAN 4016215101209
1kg / Ürün kodu 101261 / EAN 4016215101261
5kg / Ürün kodu 101247 / EAN 4016215101247
10kg / Ürün kodu 101285 / EAN 4016215101285
20kg / Ürün kodu 101254 / EAN 4016215101254

İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için alçı bazlı, selüloz takviyeli macun. Çatlak ve deliklerin doldurulması, pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesi, dübellerin sabitlenmesi, alçıpan levhaların derzlerinin doldurulması ve şekillendirme işlemleri için son derece uygundur.

- doldurma, düzleştirme ve modelleme için
- alçı bazlı esnek macun
- optimum yapışma için metil selüloz ile
- İşlemesi kolay ve güvenli
- İşlem süresi: 60 dakika
- çatlamadan sertleşir
- boyalar, duvar kağıtları ve benzeri ürünler için ideal bir zemin oluşturur.

Uygulama alanı

Duvar ve tavan yüzeyleri için alçı bazlı, esnek iç mekan macunu.

Hazırlık

Tüm mineral zeminler (beton, alçı, kireç ve çimento sıva, duvar vb.) ile alçıpan ve alçı elyaf levhalar için. Cam, metal, plastik ve ahşap için uygun değildir. Nemden etkilenen iç yüzeyler ve dış mekanlarda baufan Dış Mekan Macunu'nu öneririz.

Zemin kuru, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek parçaları temizleyin. Çok pürüzsüz beton ile emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminleri baufan Tiefgrund LF ile ön işlemden geçirin.

İşleme

2 ölçü birimi baufan İç Mekan Dolgusu'nu 1 ölçü birimi temiz, soğuk suya ekleyin ve macun kıvamında, topaksız bir karışım elde edene kadar karıştırın (karıştırma oranı: 1 kg baufan İç Mekan Dolgusu – yaklaşık 600 ml su). Karışımı yaklaşık üç dakika dinlendirin ve ardından tekrar karıştırın. Hazırlanan macun yaklaşık 1 saat boyunca işlenebilir durumda kalır ve sonradan seyreltilmemelidir.

baufan İç Mekan Dolgu Macunu'nu bir spatula veya düzeltme mala ile uygulayın ve yüzeyle aynı seviyede düzeltin. Dolgu macunu kolayca düzeltilebilir ve tamamen kuruduktan sonra gerekirse zımparalanabilir. Onarım çalışmalarında yüzeyin emiciliğini eşitlemek için, tamamen kuruduktan sonra macunlanmış bölgeleri veya tüm yüzeyi bir kez daha baufan Tiefgrund LF ile işlemek tavsiye edilir.

Tüketim

1 mm uygulama kalınlığında m² başına yaklaşık 1 kg toz

Depolama

Ambalajı sıkıca kapatarak serin ve kuru bir yerde saklayın.

Notlar

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Malzeme ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında iken uygulamayınız. Kullanımdan sonra aletleri suyla temizleyiniz.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formu'ndaki güvenlikle ilgili bilgileri dikkate alınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin. Sertleşmiş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir (Atık kodu no. EWC 17 08 02).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.