Cam Elyaf ve Duvar Kaplama Yapıştırıcısı

Teknik bilgi sayfası



750g / Ürün kodu 102664 / EAN 4016215102664
3kg / Ürün kodu 102626 / EAN 4016215102626
16kg / Ürün kodu 102633 / EAN 4016215102633

İç mekanlarda cam elyaf kumaş, dokuma olmayan boya ve vinil veya tekstil duvar kağıdı gibi ağır duvar kaplamalarının güvenli ve dayanıklı bir şekilde yapıştırılması için. Yüksek performanslı özel yapıştırıcı eşit şekilde uygulanabilir ve şeffaf bir şekilde kurur. Profesyonel uygulamalar için idealdir, kabarcıksız sonuçlar ve sonraki boyama veya yenileme çalışmaları için sağlam bir temel sağlar.

- Ekstra güçlü yapışma mukavemeti
- Cam elyaf kumaş, ressam keçesi ve ağır duvar kaplamaları için
- Üzeri boyandığında çok yüksek nem direnci
- şeffaf kurur
- solvent içermez

Uygulama alanı

Cam elyaf kumaş, duvar ve tavan kaplamalarının yanı sıra tekstil, mantar ve PVC duvar kağıtları için macun. İç mekanlarda duvar kağıdı yapıştırıcıları için yapışma güçlendirici olarak da uygundur

Hazırlık

Uygun yüzeyler - beton, gaz beton, alçı duvar levhaları, tesviye bileşikleri, çimento ve alçı sıvalar, sert köpük ve ahşap esaslı paneller, eski emülsiyon ve zımparalanmış boya katları. Alt tabaka kuru, temiz, sağlam, eşit derecede emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve kötü yapışmış boya katlarını alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Şüpheniz varsa, bir test uygulaması yapın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce yapıştırıcıyı iyice karıştırın. Cam elyaf kumaşı veya duvar kağıdını uygun uzunlukta kesin. Yapıştırıcıyı bir kuzu derisi rulo ile 1 - 3 genişlikte cömertçe ve eşit bir şekilde duvara uygulayın ve birkaç dakika boyunca parlamasını bekleyin. Son olarak, duvar kağıdını sert kauçuk bir rulo kullanarak kabarcık bırakmadan duvara uygulayın. Hafif emici yüzeyler, düşük sıcaklıklar veya yüksek nem durumunda, biraz daha uzun bir parlama süresi bekleyin. Lütfen tüm çalışmalar için duvar kaplaması üreticisinin işleme yönergelerine uyun. Yapıştırıcı kalıntılarını hemen temiz su ile temizleyin. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Duvar ve tavan yüzeyleri uygun emülsiyon boyalar ile boyanabilir. Uygulama süresi yaklaşık 20 dakikadır. Gerektiğinde duvar kaplaması en fazla 15 dakika içinde düzeltilebilir. Kuruma süresi Normal koşullar altında (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey) yaklaşık 24 saat sonra boyanabilir; olumsuz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak daha uzundur.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler → 200 g/m²'den itibaren Nesneye bir test katı uygulayarak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. İşleme ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Yapıştırıcıyı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Güvenlik gözlükleri takın. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.